



Excellence is our Passion

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr.: 00499

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Hidroizolācijas java „Ūdensnecaurļaidīgs pārklājums Ceresit CR 65”

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Identifikācijas numurs ir uzdrukāts uz produkta iesaiņojuma

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Cementa java ēku un celtniecības elementu pārklājumveidīgai blīvēšanai

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa**

**Ražošanas uzņēmums Stąporków
26-220 Stąporków
Stara Góra**

**Ražošanas uzņēmums Dzierżoniów
58-200 Dzierżoniów
ul. Pieszyska 6**

**Ražošanas uzņēmums Wrząca
64-905 Stobno**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams.

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

Sistēma 2+

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Nav piemērojams.

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr. 1488
Instytut Techniki Budowlanej (ITB), Zakład Certyfikacji

izdeva:

ITB Tehnisko apstiprinājumu
AT-15-2871/2011

pamatojoties uz:

1. Organisko savienojumu emisijas pārbaudi no ūdensizturīgā pārklājuma Ceresit CR 65 Nr. 1320/11/R13NF, Celtniecības tehnikas institūta Vides sanitāro instalāciju, siltumfizikas nodaļa, Varšava, 2011. gads.
2. Hermetizējošās javas Ceresit CR 65 pārbaude apstiprināšanas vajadzībām Nr. 2/03503/A/2009, Celtniecības tehnikas institūta Būvmateriālu nodaļa, Varšava, 2010. gads.
3. Izstrādājuma Ceresit CR 65 laboratorijas pārbaudi tehniskās apstiprināšanas mērķiem. Darba Nr. NO-3/154/A/04 (L-307/M/04, LO-646/04), Celtniecības tehnikas institūta Būvju aizsardzības un izturības nodaļa.
4. Ziņojumu par izstrādājuma Ceresit CR 65 īpašību kontrolpārbaudēm, *Politechnika Świętokrzyska* (Kelces Tehnoloģijas universitāte), Sauszemes būvniecības nodaļa.

noteica:

izstrādājuma tipu, veica ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo inspicēšanu un veic ražošanas procesa kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudi atbilstīgi sistēmai 2+

un izdeva:

ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu ITB-0475/Z

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Java		
Sausā maisījuma ārējais izskats	Gaiši pelēks pulveris bez mehāniskiem piejaukumiem.	ZUAT-15/IV.13.2002
Javas ārējais izskats (sausais maisījums pēc sajaukšanas ar ūdeni)	Gaiši pelēka masa ar biezi plūstošu konsistenci.	
Tilpums [g/cm ³]	1,20 ± 10 %	ZUAT-15/IV.13.2002
Darba konsistence atbilstoši konusa nosēdumam [cm]	6 ÷ 11	ZUAT-15/IV.13.2002
Iepriekšējās sacietēšanas laiks [min] - Laiks, pēc kura slānis iegūst vienmērīgu toni. - Plaisu izlīdzināšanas laiks	≤ 100 Uzreiz pēc uzklāšanas	ZUAT-15/IV.13.2002
Masas notecēšana no vertikālas virsmas uzreiz pēc uzklāšanas	Nenotek	ZUAT-15/IV.13.2002
Pārklājums		
Ārējais izskats	Pelēks slānis, bez burbulīšiem, labi pieguļ pamatnei	ZUAT-15/IV.13.2002
Pārklājuma ūdensizturība (uzklāts ūdens iedarbības pusē) – nav ūdens izsūkšanās pie ūdens spiediena [MPa]	0,5	ZIJAT-15/IV.13.2002
Adhēzija pie pamatnes [MPa] - betona pamatne - ķieģeļu pamatne	≥ 1,0 ≥ 0,8	PN-EN 1542:2000
Starpslāņu adhēzija [MPa]	≥ 1,0	PN-EN 1542:2000
Izturība pret 60 °C karsta ūdens iedarbību, kas noteikta pārklājuma adhēzijai pie betona pamatnes [MPa]	≥ 1,5	ZUAT-15/IV.13.2002 + PN-EN 1542:2000
Noturība pret statisko caursišanu, kas noteikta ar slāņa hermētiskumu MPa pēc 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg slodzes iedarbības.	≥ 0,5	ZUAT-15/IV.13.2002
Salizturība, noteikta pēc: - ārējā izskata izmaiņām - hermētiskuma – nav ūdens izsūkšanās spiediena iedarbības rezultātā [MPa] - adhēzijas pie pamatnes [MPa]	Iespējams neliels pārklājuma matējums, nav bojājumu. ≥ 0,5 ≥ 0,7	ZUAT-15/IV.13.2002

Gaistošo organisko savienojumu emisija (GOS) – laiks, kas nepieciešams, lai sasniegtu pieļaujamo veselībai kaitīgo vielu koncentrāciju [dienas]	≤ 28	UA GW VIII.21/2009
Ūdenī šķīstošā hroma (VI) saturs [% sausajā masā]	≤ 0,0002	UA GW VIII.21/2009

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Mariušs Gareckis (*Mariusz Garecki*)
Galvenais speciālists par kvalitāti un ieviešanu
(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Pjotrs Urineks (*Piotr Urynek*)
Kvalitātes kontroles nodaļas vadītājs
(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Staporków, 01.07.2013

(izdošanas vieta un datums)