

KABRIC

Uzklāšanas instrukcija

Apraksts

KABRIC ir īpaša krāsa, kas apvieno krāsas funkcionālās iespējas ar špakteles vizuālajām īpašībām. Izmantojot KABRIC, iegūsi matētu, audumam līdzīgu virsmu. Produkts rada pieskārienam patīkamas un savdabīga izskata sienas vai griestus.

Uzklāšana

KABRIC ir izstrādāta tā, lai šo produktu varētu izmantot, neielaižoties kompromisos attiecībā uz estētiku un kvalitāti.

Produkta iestrādei var izmantot divas uzklāšanas tehnoloģijas – ar špaktelļāpstiņu vai ar otu. Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, mēs iesakām rūpīgi izlasīt instrukcijas un noteikti apskatīt video pamācību.

Laiks

Pateicoties īsam žūšanas laikam un tam, ka darba process ietver tikai dažus soļus, darbu ar KABRIC var pabeigt vienas dienas laikā.

Patēriņš

KABRIC pieejama 10 l vai 3 l iepakojumos un paredzēta attiecīgi 10 vai 3 virsmas kvadrātmētru apstrādei divās kārtās.

Ekoloģiskā informācija

KABRIC ir marķēta ar Nordic Swan Ecolabel, kas ir oficiālais Ziemeļvalstu ekomarķējums. Ziemeļvalstu gulbja ekomarķējums ir viens no atpazīstamākajiem vides sertifikātiem. Tā pamatā ir visa produkta dzīves cikla novērtējums, sākot no izejvielu izmantošanas līdz ražošanai, iepakojšanai un pārstrādei.



Iedvesma

Meklēt KABRIC Instagram vietnē: meklēšanas logā ierakstiet [#kabric](#)

Lai Instagram atrastu savas izvēlētās krāsas attēlus, ierakstiet # +produkta nosaukumu +krāsas nosaukumu.

Izvēlēties toni

[Krāsu toni](#)

[Realizētie projekti](#)

Dalieties ar savu DETALE projektu

Dalieties ar savu DETALE projektu Instagram vietnē, lietojot birku #detalecph, vai iedvesmojieties no citu īstenotajiem projektiem.

Mēs labprāt saņemtu fotoattēlus, ko kopīgot Instagram vietnē, uz epasta adresi hello@detalecph.

Viegli uzklājams un patīkams visām maņām.
Dalieties ar savu stāstu #detalecph



Uzklāšana ar špakteļlāpstiņu

Jums būs nepieciešams

2 špakteļlāpstiņas 15 – 35 cm izmērā
Krāsas rullītis KABRIC uzklāšanai
Vanniņa vai spainis krāsas izrullēšanai
Plēve vai kartons virsmu pārklāšanai
Krāsotāju līmlentes
Smilšpapīrs ar grauda izmēru 180 - 220

1

Uzlīmējiet līmlenti ap iecerēto krāsošanas zonu. Uzklājiet KABRIC uz visas virsmas vienā piegājienā, bez pauzes. KABRIC uzklāj asimetriskās līnijās ar krāsas rullīti un pēc tam izvelk ar špakteļlāpstiņu. Šādi darbojas, līdz visa virsma ir pārklāta ar plānu, sedzošu slāni. Jāpārliecinās, ka uz krāsas ruļļa ir pietiekami daudz KABRIC, lai jūs varētu vienmērīgi uzklāt produktu uz sienas. Vienlaikus pārliecinieties, ka apstrādājamā virsma nav pārāk liela, lai darba procesā nesāktu apžūt krāsojuma malas. Vienmēr jāstrādā pēc metodes "mitrs uz mitra". Jāapzinās, ka apmetuma plankumi un krāsojuma pārejas var būt skaidri redzamas.

[KABRIC pirmā kārta](#)

Pirms otrā KABRIC slāņa uzklāšanas ļaujiet virsmai apžūt vismaz 3 - 4 stundas.

Padoms: Apdare ir atkarīga no KABRIC uzklāšanas veida. Izvairieties no uzklāšanas taisnās līnijās, klājiet līdzenām un liektām līknēm.

[KABRIC uzklāšana](#)

Ja pārejas ir pamanāmas, noslīpējiet tās, pirms tiek uzklāts otrais KABRIC slānis. Uzklājiet otro slāni uz sienas, izmantojot iepriekšējo metodi un tehniku. Jo plānāks būs otrais slānis, jo izteiksmīgāka būs apstrādātā virsma. Centieties ar špakteļlāpstiņu neievilkt švīkas KABRIC slānī.

[KABRIC otrā kārta](#)

Noņemiet līmlenti, pirms KABRIC nožuvis, un ļaujiet sienai apžūt līdz nākamajai dienai, kad tiek uzklāts Topcoat.

Uzklāšana ar otu

Jums būs nepieciešams

1 ota 10 cm izmērā un mazāka ota produkta uzklāšanai ap krāsojamās zonas malām
Krāsas rullītis KABRIC uzklāšanai
Vanniņa vai spainis krāsas izrullēšanai
Plēve vai kartons virsmu pārklāšanai
Krāsotāju līmlentes
Smilšpapīrs ar grauda izmēru 180 - 220

2

Uzlīmējiet līmlenti ap iecerēto krāsošanas zonu. Uzklājiet KABRIC uz visas virsmas vienā piegājienā, bez pauzes. KABRIC uzklāj asimetriskās līnijās ar krāsas rullīti un pēc tam izvelk un pārkrāso ar otu. Šādi darbojas, līdz visa virsma ir pārklāta ar plānu, sedzošu slāni. Jāpārliecinās, ka uz krāsas ruļļa ir pietiekami daudz KABRIC, lai jūs varētu vienmērīgi uzklāt produktu uz sienas. Vienlaikus pārliecinieties, ka apstrādājamā virsma nav pārāk liela, lai darba procesā nesāktu apžūt krāsojuma malas. Vienmēr jāstrādā pēc metodes "mitrs uz mitra". Jāapzinās, ka apmetuma plankumi un krāsojuma pārejas var būt skaidri redzamas.

Pirms otrā KABRIC slāņa uzklāšanas ļaujiet virsmai apžūt vismaz 3 - 4 stundas.

Padoms: Apdare ir atkarīga no KABRIC uzklāšanas veida. Iesakām krāsot līdzenām un liektām līnijām vai īsiem krustveida triepieniem.

Noslīpējiet nelīdzenumus, pirms tiek uzklāts otrais KABRIC slānis. Uzklājiet otro slāni uz sienas, izmantojot to pašu metodi un tehniku.

Jo plānāks būs otrais slānis, jo izteiksmīgāka būs apstrādātā virsma.

Noņemiet līmlenti, pirms KABRIC nožuvis, un ļaujiet sienai apžūt līdz nākamajai dienai. Tad varat uzklāt papildus Topcoat slāni, ja uzskatāt to par nepieciešamu.

