

# 01 Wood Tex Oil primer

Flügger Wood Tex ir ūdens bāzes produktu grupa koksnes apstrādei un aizsardzībai ārpus telpām.

Šie produkti piešķir kokam īpašu laika apstākļu izturību, krāsojuma toņu noturību un ilgmūžību.

Produktu sērija paredzēta lietošanai arī Skandināvijas īpaši skarabajos ziemeļu rajonu meteoroloģiskajos apstākļos (Norvēģijas, Zviedrijas ziemeļu rajoni, Islande, Grenlande).



## Īpašības

Bezkrāsaina, ūdens bāzes, alkādsveķu grunts eļļa (impregnants) koksnes apstrādei pirms apstrādes ar koksnes aizsardzības līdzekļiem un krāsu.

Pateicoties eļļas daļiņu ļoti mazajam molekulu izmēram ar eļļu piesūcinātā koksne ilgstoši atrodos nokrišņu un UV staru ietekmē daļēji zaudē spēju mitrumā piebriest un sausumā izžūstot sarauties, kā arī samazinās pelējuma un sēnīšu veidošanās iespēja.

Koksnes apstrāde ar grunts eļļu uzlabo saķeri ar nākamajām krāsojuma kārtām.

- Iekļūst dziļi koksnē un kavē mitruma absorbēšanu
- Samazina koksnes spēju mitrumā piebriest novēršot tās plaisāšanu
- Kavē pelējuma veidošanos uz virsmas pēc galīgās apstrādes.

## Virsmas

Piemērota jauna, nekrāsota vai iepriekš neapstrādāta koka izstrādājumu gruntēšanai lietojot tos ārpus telpām.

## Substrāts

Jābūt absorbējošam, tīram, sausam, cietam un piemērotam virsmas apstrādei.

Koksnes mitruma līmenis pirms apstrādes maks.- 18%, logiem, durvīm 12%

## Virsmas sagatavošana

Atdalījušies koksnes aizsardzības līdzekļi, krāsas un bojātās koksnes šķiedras ir pilnībā jānoņem mehāniski notīrot un slīpējot.

Ar Facade Clean notīriet netīrumus, taukus un krītainus materiālus.

Aļģes, pelējums un organiskais apaugums jānoņem, notīrot ar Facade Anti-green.

Asus koka stūrus jānoslīpē līdz vienmērīgai virsmai.

## Produkta iestrāde

Eļļa jāuzklāj ar otu.

Katrs dēlis jāapstrādā vienmērīgi visā tā garumā no visām pusēm.

Ja vajadzīgs atkārtot eļļošanu līdz virsma vairs neuzsūc eļļu.

Uzmanību! Eļļa kas nav uzsūkusies koksnē **obligāti** jānoslauka ar lupatu.

Eļļas daudzumam jābūt tādā lai neveidotos eļļas plēve koksnes virskārtā.

Sevišķi rūpīgi jāapstrādā koka dēļu gali, tos piesūcinot līdz piesātinājumam.

Galējo apstrādi ar koksnes aizsardzības līdzekļiem vai krāsu veikt ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā.

Pamatnes, kuras nav apstrādātas ilgāk par 4 nedēļām, atkārtoti jātīra un jānoņem vaļīgas koksnes šķiedras

Auksts laiks un augsts atmosfēras mitrums palielina žūšanas laiku, pilnīgu sacietēšanas un atkārtotas apstrādes intervālu.

Augsta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žūšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Izvairīties no krāsošanas tiešā saulē vai laikā pirms rasas veidošanās uz virsmas.  
Veiciet atbilstošus pasākumus pret mitruma un nokrišņu iedarbību uz svaigi krāsotām virsmām.

**Paredzamais rezultāts**

Bezkrāsaina, neuzsūcoša virsma.  
Neaizsargāta eļļota virsma ilgstoša mitruma, ūdens un saules staru iedarbībā noārda grunts eļļu.

**Informācija par vidi**

Notīriet krāsu no instrumentiem un mazgājiet tos ar ūdeni.  
Produkta paliekas nogādājiet vietējā pārstrādes centrā.  
Samaziniet krāsu atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums vajag.  
Krāsu atlikumu paturiet lietošanai nākotnē, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.  
**Uzglabāšana** : vēss, bez sala un cieši noslēgts

**Aizsardzības aprīkojums** : Krāsošana: acu aizsardzība, cimdi.

**Ekoloģiskā informācija**

Reģistrēts Ziemeļvalstu ekomarkējuma būvizstrādājumu datu bāzē produktiem, kurus var izmantot ēkās ar Gulbja etiķeti.

**Tehniskie dati**

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Produkts                                                  | Gruntseļļa  |
| Spīduma pakāpe                                            |             |
| Blīvums (kg/l)                                            | 1.01        |
| Sausais atlikums pēc svara %                              | 15          |
| Sausais atlikums pēc tilpuma%                             | 15          |
| Vidējais patēriņš (m²/ltr.)                               | 5           |
| Minimālais patēriņš(m2/l)                                 | 10          |
| Maksimālais patēriņš (m2/l)                               | 6           |
| Min. temperatūra krāsošanas/žūšanas laikā                 | Min. +5°C   |
| Maksimālais mitruma līmenis krāsošanas laikā              | 80 %.       |
| Nožūšana lai pieskartos pie 20° C, 60 % mitruma (stundas) | 1           |
| Pākrāsojams pie 20° C, 60 % mitruma (stundas)             | 4           |
| Pilnīgi nožuvis pie 20° C, 60 % mitruma (dienas)          | 28          |
| Atšķaidīšana                                              | Neatšķaidīt |
|                                                           |             |
| Instrumentu tīrīšana                                      | Ūdens       |