

03 Wood Tex Transparent

Flügger Wood Tex ir ūdens bāzes produktu grupa koksnes apstrādei un aizsardzībai ārpus telpām.

Šie produkti piešķir kokam īpašu laika apstākļu izturību, krāsojuma toņu noturību un ilgmūžību.

Produktu sērija paredzēta lietošanai arī Skandināvijas īpaši skarajos meteoroloģiskajos apstākļos (Norvēģijas, Zviedrijas ziemeļu rajoni, Islande, Grenlande).



Īpašības

Pusmatēts, caurspīdīgs koksnes aizsardzības līdzeklis kas akcentē koksnes struktūru nenosedzot tekstūru.

Piemērots krāsošanai uz ēvelētām un neēvelētām virsmām.

Aizsargā no laika apstākļu iedarbības un paildzina koka izturību.

Kavē pelējuma veidošanos uz virsmas.

- **Vidēji caurspīdīga virsma, izceļ koka struktūru**
- **Satur UV filtru**
- **Krāsai piešķirta ekozīme Nordic Swan Ecolabel**



Virsmas

Koka būvniecības konstrukcijas-ēku fasādes, apdares dēļi un citas konstrukcijas.

Vieglā tipa koksne (egle, priede.....), termokoksne vai rūpnieciski apstrādāts koks.

Virsmai jābūt gruntētai.

Produkts nav piemērots iepriekš ar necaurspīdīgu koka krāsu krāsotu virsmu apstrādei.

Substrāts

Jābūt absorbējošam, tīram, sausam, cietam un piemērotam virsmas apstrādei.

Nedrīkst būt nepietiekami aizsargāta šķērsgriezta koksne vai ilgstošs ūdens uzkrāšanās risks.

Koksnes mitruma līmenis pirms apstrādes maks.- 18%, logiem, durvīm 12%

Virsmas sagatavošana

Atdalījušies koksnes aizsardzības līdzekļi, krāsas un bojātās koksnes šķiedras ir pilnībā jānoņem mehāniski notīrot un slīpējot.

Ar Facade Clean notīriet netīrumus, taukus un krītainus materiālus.

Aļģes, pelējums un organiskais apaugums jānoņem, notīrot ar Facade Anti-green.

Asus koka stūrus jānoslīpē līdz vienmērīgai virsmai.

Iepriekš neapstrādātai koka virsmai jāveic gruntēšana un krāsošana tūlīt pēc montāžas.

Jaunu vai absorbējošu koksni nogruntēt ar 01 Wood Tex Priming Oil grunts eļļu.

Sevišķi rūpīgi jāapstrādā koka dēļu gali, tos piesūcinot līdz piesātinājumam.

Galējo apstrādi veikt ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā ar koksnes aizsardzības līdzekli.

Pamatnes, kuras nav apstrādātas ilgāk par 4 nedēļām, atkārtoti jātīra un jānoņem vaļīgas koksnes šķiedras.

Produkta iestrāde

Uzklāt ar otu, krāsas rulli vai krāsas izsmidzinātāju.

Uzklājot ar rulli vai krāsas izsmidzinātāju beidzot apstrādi, nolīdziniet krāsojumu ar otu, lai pārliecinātos, ka krāsa iekļūst iespējami dziļi koksnes virsmā.

Lai neveidotos redzamas krāsojuma salaiduma vietas ieteicams vienā paņēmienā veikt krāsojumu visā dēļa garumā.

Pabeigt virsmas apstrādi ar vismaz diviem koksnes aizsardzības līdzekļa klājumiem.

Auksts laiks un augsts atmosfēras mitrums palielina žūšanas laiku, pilnīgu sacietēšanas un atkārtotas apstrādes intervālu.

Augsta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žūšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Krāsas temperatūra krāsojot ar izsmidzināšanu min.+15C

Ieteicams veikt pārbaudes krāsojumu lai pārliecinātos par krāsojuma atbilstību apstākļiem un prasībām.

Izvairīties no krāsošanas tiešā saulē vai laikā pirms rasas veidošanās uz virsmas.

Veiciet atbilstošus pasākumus pret mitruma un nokrišņu iedarbību uz svaigi krāsotām virsmām.

Tikai pilnībā sacietējusi virsma sasniedz maksimālu noturību.

Paredzamais rezultāts

Pusmatēta, caurspīdīga virsma. Paredzamā ilgmūžība līdz 4 gadiem.

Virsmas nokrāsa ir atkarīga no koksnes, tās absorbcijas spējas un apstrādes kārtu skaita.

Virsmas ilgmūžība atkarīga no koksnes kvalitātes, konstrukcijas, ieklāšanas veida, UV staru iedarbības intensitātes un apkārtējās vides ietekmes. Tādēļ paredzamā ilgmūžība var būt lielāka vai mazāka.

Virsmai, kura ir apstrādāta ar koksnes aizsardzības līdzekli ir nepieciešama biežāka apkope nekā virsmai, kas apstrādāta ar necaurspīdīgu krāsu

Zaru vietās iespējama sveķu izdalīšanās.

Informācija par vidi

Notīriet krāsu no instrumentiem un mazgājiet tos ar ūdeni.

Produkta paliekas nogādājiet vietējā pārstrādes centrā.

Samaziniet krāsu atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums vajag.

Krāsu atlikumu paturiet lietošanai nākotnē, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana : vēss, bez sala un cieši noslēgts

Aizsardzības aprīkojums : Krāsošana: acu aizsardzība, cimdi. Slīpēšana: elpošanas orgānu aizsardzība. Izsmidzinot: krāsotāja aizsargtērps, pilna sejas maska ar kombinēto filtru.

Ekoloģiskā informācija

Reģistrēts Ziemeļvalstu ekomarkējuma būvizstrādājumu datu bāzē produktiem, kurus var izmantot ēkās ar Gulbja etiķeti.

Tehniskie dati

Produkts	Caurspīdīgs koksnes aizsardzības līdzeklis
Spīduma pakāpe	pusmatēts
Blīvums (kg/l)	1.02
Sausais atlikums pēc svara %	22
Sausais atlikums pēc tilpuma%	20
Vidējais patēriņš (m ² /l)	8
Patēriņš uz ēvelētas virsmas (m ² /l)	10
Patēriņš uz neēvelētas virsmas (m ² /l)	6
Min. temperatūra krāsošanas/žūšanas laikā	Min. +5°C
Maksimālais mitruma līmenis krāsošanas laikā	80 %.
Nožūšana lai pieskartos pie 20° C, 60 % mitruma (stundas)	1
Pārkrāsojams pie 20° C, 60 % mitruma (stundas)	4
Pilnīgi nožuvis pie 20° C, 60 % mitruma (dienas)	28
Atšķaidīšana	Neatšķaidīt
Instrumentu tīrīšana	Ūdens

