

07 Wood Tex Matt

Flügger Wood Tex ir ūdens bāzes produktu grupa koksnes apstrādei un aizsardzībai ārpus telpām.

Šie produkti piešķir kokam īpašu laika apstākļu izturību, krāsojuma toņu noturību un ilgmūžību.

Produktu sērija paredzēta lietošanai arī Skandināvijas īpaši skarajos meteoroloģiskajos apstākļos (Norvēģijas, Zviedrijas ziemeļu rajoni, Islande, Grenlande).



Īpašības

Bieza, īpaši izturīga akrila krāsa ārdarbiem. Veido līdzenu, elastīgu virsmu. Pateicoties akrila krāsas saistvielu elastīgumam nelielas koksnes deformācijas tiek absorbētas un krāsa ilgstoši saglabā savas īpašības.

Kavē pelējuma un sūnu veidošanos uz virsmas.

- **Minimāla netīrumu un putekļu absorbcija**
- **Matēta (5)virsmā**
- **Elpojoša virsmā (atvērtā difūzija)**

Krāsai piešķirta ekozīme Nordic Swan Ecolabel



Virsmas

Koka būvniecības konstrukcijas-ēku fasādes, apdares dēļi un citas konstrukcijas.

Vieglā tipa koksne (egle, priede.....), termokoksne vai rūpnieciski apstrādāts koks.

Virsmai jābūt gruntētai vai iepriekš apstrādātai ar krāsu, koksnes aizsardzības līdzekļiem.

Substrāts

Jābūt absorbējošam, tīram, sausam, cietam un piemērotam virsmas apstrādei.

Nedrīkst būt nepietiekami aizsargāta šķērsgriezta koksne vai ilgstošs ūdens uzkrāšanās risks.

Koksnes mitruma līmenis pirms apstrādes maks.- 18%, logiem, durvīm 12%

Virsmas sagatavošana

Atdalījušies koksnes aizsardzības līdzekļi, krāsas un bojātās koksnes šķiedras ir pilnībā jānoņem mehāniski notīrot un slīpējot.

Ar Facade Clean notīriet netīrumus, taukus un krītainus materiālus.

Aļģes, pelējums un organiskais apaugums jānoņem, notīrot ar Facade Anti-green.

Asus koka stūrus jānoslīpē līdz vienmērīgai virsmai.

Iepriekš neapstrādātai koka virsmai jāveic gruntēšana un krāsošana tūlīt pēc montāžas.

Spīdīgas, iepriekš krāsotas virsmas jānomatē.

Jaunu, nekrāsotu vai absorbējošu koksni nogruntēt ar 01 Wood Tex Priming Oil grunts eļļu.

Sevišķi rūpīgi jāapstrādā koka dēļu gali, tos piesūcinot līdz piesātinājumam.

Galējo apstrādi veikt ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā ar 07 WoodTex Matt.

Pamatnes, kuras nav apstrādātas ilgāk par 4 nedēļām, atkārtoti jātīra un jānoņem vaļīgas koksnes šķiedras

Virsmas, kas var būt pakļautas ievērojamai mitruma iedarbībai ieteicams papildus nogruntēt ar atbilstošā tonī ietonētu 02 Wood Tex Primer gruntskrāsu.

Produkta iestrāde

Uzklāt ar otu, krāsas rulli vai krāsas izsmidzinātāju.

Uzklājot ar rulli vai krāsas izsmidzinātāju beidzot apstrādi, nolīdziniet krāsojumu ar otu, lai pārliecinātos, ka krāsa iekļūst iespējami dziļi koksnes virsmā.

Lai neveidotos redzamas krāsojuma salaiduma vietas ieteicams vienā paņēmienā veikt krāsojumu visā dēļa garumā.

Pabeigt virsmas apstrādi ar vismaz diviem krāsas klājumiem.

Auksts laiks un augsts atmosfēras mitrums palielina žūšanas laiku, pilnīgu sacietēšanas un atkārtotas apstrādes intervālu.

Augsta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žūšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Krāsas temperatūra krāsojot ar izsmidzināšanu min.+15C

Ieteicams veikt pārbaudes krāsojumu lai pārliecinātos par krāsojuma atbilstību apstākļiem un prasībām.

Izvairīties no krāsošanas tiešā saulē vai laikā pirms rasas veidošanās uz virsmas.

Veiciet atbilstošus pasākumus pret mitruma un nokrišņu iedarbību uz svaigi krāsotām virsmām.

Tikai pilnībā sacietējusi virsma sasniedz maksimālu noturību.

Paredzamais rezultāts

Pusmatēta, sedzoša virsma. Paredzamā ilgmūžība 15 gadi.

Virsmas ilgmūžība atkarīga no koksnes kvalitātes, konstrukcijas, ieklāšanas veida un apkārtējās vides ietekmes. Tādēļ paredzamā ilgmūžība var būt lielāka vai mazāka.

Zaru vietās iespējama sveķu izdalīšanās.

Informācija par vidi

Notīriet krāsu no instrumentiem un mazgājiet tos ar ūdeni.

Produkta paliekas nogādājiet vietējā pārstrādes centrā.

Samaziniet krāsu atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums vajag.

Krāsu atlikumu paturiet lietošanai nākotnē, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana : vēss, bez sala un cieši noslēgts

Aizsardzības aprīkojums : Krāsošana: acu aizsardzība, cimdi. Slīpēšana: elpošanas orgānu aizsardzība. Izsmidzinot: krāsotāja aizsargtērps, pilna sejas maska ar kombinēto filtru.

Ekoloģiskā informācija

Reģistrēts Ziemeļvalstu ekomarkējuma būvizstrādājumu datu bāzē produktiem, kurus var izmantot ēkās ar Gulbja etiķeti.

Tehniskie dati

Produkts	Akrila krāsa
Spīduma pakāpe	5, matēts
Bļivums (kg/l)	1.11
Sausais atlikums pēc svara %	38
Sausais atlikums pēc tilpuma%	31
Vidējais patēriņš (m ² /litr.)	8
Minimālais patēriņš(m ² /l)	10
Maksimālais patēriņš (m ² /l)	6
Min. temperatūra krāsošanas/žūšanas laikā	Min. +5°C
Maksimālais mitruma līmenis krāsošanas laikā	80 %.
Nožūšana lai pieskartos pie 20° C, 60 % mitruma (stundas)	1
Pārkrāsojams pie 20° C, 60 % mitruma (stundas)	5
Pilnīgi nožuvis pie 20° C, 60 % mitruma (dienas)	28
Atšķaidīšana	Neatšķaidīt
Instrumentu tīrīšana	Ūdens