

08 Wood Tex Sealer

Produkta īpašības

Impregnēšanas līdzeklis uz ūdens bāzes ar netīrumus atgrūdošām īpašībām, kas nodrošina ilgstošu aizsardzību.

Produkts samazina pelējuma un plaisu veidošanos.

Izveido difūzijai atvērtu pārklājumu, kas aizsargā pret UV starojumu.

Lieto kā nobeiguma pārklājumu virsmai, kas iepriekš apstrādāta ar Flügger 08 Wood Tex Patina.



- Videi draudzīga silīcija tehnoloģija
- Netīrumus un ūdeni atgrūdoša virsma
- Satur UV filtru

Produkta izmantošana

Ar spiedienu piesūcināta (imprignēta) koksne, kura pakļauta atmosfēras iedarbībai.

Pamatne iepriekš jāapstrādā ar Flügger 08 Wood Tex Patina.

Substrāts

Jābūt absorbējošam, tīram, sausam, cietam un piemērotam krāsas apstrādei.

Nedrīkst būt nepietiekami aizsargāta šķēsgriezuma koksne vai ūdens uzkrāšanās risks.

Mitruma līmenis koksnē pirms krāsas apstrādes maks. 20%.

Ārstēšanas

Birstošie koksnes traipi, krāsa un sapuvušās koksnes šķiedras jānotīra, tīrot un slīpējot.

Noņemiet netīrumus, netīrumus, taukus un krīta materiālu ar Terrace Cleaner.

Alģu, pelējuma un pelējuma augšanu noņem, tīrot ar Facade Anti-green.

Uzklāt ne agrāk kā 4 stundas pēc apstrādes ar Flügger 08 Wood Tex Patina.

Uzklāšana

Ota.

Uzklājiet uz virsmas bagātīgi produktu un ļaujiet tam iesūkties koksnē apmēram 15 minūtes.

Noņemiet lieko šķidrumu no virsmas.

Izvairieties no darba tiešos saules staros.

Virsmu nedrīkst pakļaut sasalumam vai lietum vismaz 24 stundas pēc apstrādes pabeigšanas.

Sagaidāmais rezultāts

Bezkrāsaina, ūdeni un netīrumus atgrūdoša virsma.

Virsmas izskats un izturība ir atkarīga no koksnes kvalitātes, struktūras, pielietojuma un iedarbības.

Tīrīšana un apkope

Vaļīgās koka šķiedras tiek noņemtas ar suku.

Netīrumi, tauki un krīta materiāls jānoņem, izmantojot Facade Clean.

Alģu, pelējuma un pelējuma augšanu noņem, tīrot ar Facade Anti-green.

Uzturiet ar Flügger 08 Wood Tex Sealer reizi divos gados vai pēc vajadzības.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Aizsargājiet svaigi krāsotu virsmu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

Veikt atbilstošus pasākumus pret mitruma un nokrišņu ietekmi uz svaigi krāsotām virsmām.

Virsmas sasniedz maksimālu izturību, kad tā ir pilnībā sacietējusi.

Vides informācija

Notīriet krāsu no instrumentiem un mazgājiet tos ar ūdeni. Nogādājiet tekošas krāsas paliekas vietējā pārstrādes centrā. Samaziniet krāsas atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums ir nepieciešams. Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai lietošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: vēss, bez sala un cieši noslēgts

Tehniskie dati

Produkta veids	Impregnēšana
Blīvums (kg/l)	1.0
Nominālais patēriņš (m ² /ltr.)	10
darba temp. uzklāšanas un žāvēšanas/sacietēšanas laikā	+10°C
Mitrums	mitrums 80 % RH.
Žūšanas laiks 20° C temperatūrā, gaisa relatīvais mitrums 60 % (stundas)	6
Pilnībā sacietējis 20° C temperatūrā pie gaisa relatīvā mitruma 60 % (dienās)	28

Atšķaidīšanas

Neatšķaidiet

Instrumentu tīrīšana u.c.

Ūdens
