

08 Wood Tex Patina

Produkta īpašības

Bezkrāsains koksnes apstrādes/aizsardzības līdzeklis, kas reaģē ar koksni un piešķir dzeltenbrūnu/rozā toni.

Pēc 6-8 nedēļām virsmas tonis mainās uz sudrabaini pelēku caurspīdīgu virsmu.

Produkts izveido fizisku barjeru uz koksnes, kas kavē pelējuma un pelējuma augšanu uz virsmas un papildus vēl piešķir koksnes virsmai efektīvas liesmu slāpējošas īpašības.

Izmanto kā pirmo produktu koksnes aizsardzības sistēmā pirms nobeiguma apstrādes ar Wood Tex Sealer.

- Videi draudzīga silīcija tehnoloģija
- Liesmas slāpētājs
- Maksimāla izturība

Pamatne

Ar augstspiedienu piesūcināta (imprignēta) koksne, kura tiek izmantota āra terašu klājumos vai citās koksnes konstrukcijās.

Koksnei jābūt neapstrādātai ar koksnes aizsardzības līdzekļiem vai pilnīgi noņemtiem iepriekšējās apstrādes produktiem.

Virsmas

Jābūt jaunam vai pilnībā noslīpētai, absorbējošam, tīram, sausam, cietam un piemērotam krāsas apstrādei.

Nedrīkst būt nepietiekami aizsargāta koksne koksne dēļu galos un griezuma vietās vai ilgstošs ūdens uzkrāšanās risks uz koksnes.

Mitruma līmenis koksne pirms krāsas apstrādes maks. 20%.

Jaunai, ar spiedienu piesūcinātai (imprignētai) koksnei pirms apstrādes jāļauj nožūt 4-6 mēnešus.

Ārstēšanas

Koksnes aizsardzības līdzekļi, krāsas un sapuvušās koksnes šķiedras atliekas pilnībā jānoņem, tīrot un slīpējot.

Noņemiet netīrumus, taukus un citus aplikumus ar Terrace Cleaner.

Alģes, pelējums un pelējums ir jānoņem, tīrot ar Facade Anti-green.

Nobeiguma krāsojums ar Flügger 08 Wood Tex Sealer: pēc 4-6 stundām.

Uzklāšana

Ota vai rullītis.

Uzklājiet divas reizes ar 1 stundas žāvēšanas laiku starp lietojumiem un labi strādājiet kokā.

Uzklājiet mitru uz mitra un uzmanīgi noņemiet lieko šķidrumu.

Pāreja uz pelēko krāsas toni būs nevienmērīga, ja saule un lietus nevienmērīgi ietekmēs krāsojamo virsmu.

Koksnes aizsardzību var izmantot šajās jomās, bet pāreja uz pelēko krāsu aizņems ilgāku laiku.

Kondensāts nedrīkst veidoties.

Izvairieties no darba tiešos saules staros.

Virsmu nedrīkst pakļaut sasalumam vai lietum vismaz 24 stundas pēc apstrādes pabeigšanas.



Sagaidāmais rezultāts

Sudrabaini pelēka un caurspīdīga virsma, kas atstāj redzamu koksnes dzīslu struktūru.

Virsmas izskats un izturība ir atkarīga no koksnes kvalitātes, struktūras, pielietojuma un iedarbības.

Tīrīšana un apkope

Vaļīgās koka šķiedras tiek noņemtas ar suku.

Netīrumi, tauki un krīta materiāls jānoņem, izmantojot Facade Clean.

Alģu, pelējuma un pelējuma augšanu noņem, tīrot ar Facade Anti-green.

Veiciet **atkārtotu** apstrādi ar Flügger 08 Wood Tex Sealer **reizi divos** gados

vai pēc vajadzības.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Aizsargājiet svaigi krāsotu virsmu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

Veikt atbilstošus pasākumus pret mitruma un nokrišņu ietekmi uz svaigi krāsotām

virsmām. Virsma sasniedz maksimālu izturību, kad tā ir pilnībā sacietējusi.

Vides informācija

Notīriet krāsu no instrumentiem un mazgājiet tos ar ūdeni. Nogādājiet krāsas paliekas vietējā pārstrādes centrā. Samaziniet krāsas atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums ir nepieciešams.

Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai lietošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: vēss, bez sala un cieši noslēgtā traukā

Tehniskie dati

Produkta veids	Impregnēšana
Blīvums (kg/l)	1.0
Nominālais patēriņš (m ² /litr.)	5
Īsais izkliedes ātrums (m ² /l)	3
darba temp. uzklāšanas un žāvēšanas/sacietēšanas laikā	+10°C
Mitrums	mitrums 80 % RH.
Atkārtoti uzklājams 20° C temperatūrā pie 60 % (stundas)	1
Atšķaidīšanas	Neatšķaidiet
Instrumentu tīrīšana u.c.	Ūdens

