

Epoksīda grīdas krāsa

Flügger Floor ir produkti betona un koka grīdu apstrādei.

Produkti ir viegli uzklājami, nodilumizturīgi, mazgājami.

Produkta īpašības

Īpaši nodilumizturīga, izturīga pret ķīmikālijām epoksīda grīdas krāsa. Ieteicams lietošanai telpās ar augstām funkcionālām prasībām, kas pakļautas vieglai ekspluatācijas noslodzei, atbilstošam nodilumam, ķīmisko vielu un netīrumu iedarbībai.

- Īpaši nodilumizturīga virsma
- Izturība pret ķīmiskām vielām



Produkta izmantošana

Grīdas komercietpās, ražošanas telpās ar vieglu noslodzi, veikalos, klīnikās, virtuvēs un kāpņu telpās.

Pamatne

Jābūt tīrai, sausai, cietai un piemērotai virsmas apstrādei.

Virsmas sagatavošana

Noņemiet cementa pienīgu no betona virsmas ar slīpmašīnu.
Noņemiet vaļīgo materiālu un krāsu, tīrot un slīpējot.
Notīriet netīrumus, taukus, eļļu, vasku un krītojošus materiālus, tīrot ar Fluren 37.
Noņemiet ziepju atlikumus, izmantojot Fluren 33.
Spīdīgas virsmas noslīpējiet matētas.
Labojiet betona bojājumus ar betonu.
Plaisas, nelīdzenumi un caurumi jānolīdzina ar epoksīda špaktelepi.
Gruntēt uzsūcošas un porainas virsmas ar epoksīda grīdas krāsu, kas atšķaidīta ar 20 % ūdens.
Labākā izturība tiek sasniegta ar 2 krāsojuma kārtām.
Ja starp krāsojuma kārtām ir vairāk nekā 24 stundu starplaiks, tad virsma jānoslīpē.
Dažiem krāsu toņiem var būt vajadzīga papildus krāsojuma kārtā.

Uzklāšana

Ar otu vai rullīti.
Samaisīšana: visu komponentu A (cietinātāju) sajauc ar visu komponentu B (pamatni), kam seko rūpīga maisīšana.
Jāveic samaisīšana ar mikseri un zemiem apgriezieniem 4-5 minūtes, ja trauks ir lielāks par 1 l.
Uzklājiet mitru uz mitru un pabeidziet darbu, krāsojot/rullējot vienā un tajā pašā virzienā.
Vienmēr izmantojiet vienu un to pašu produkta partijas numuru uz blakus esošām virsmām.
Virsmas pamatnes struktūras atšķirības var izraisīt virsmas krāsas toņa novirzes.
Aukstums/karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti.
Nedrīkst notikt mitruma kondensācija (rasa....) žūšanas/cietēšanas laikā.
Aukstums un paaugstināts mitrums pagarina žāvēšanas laiku, pilnīgu sacietēšanu un atkārtotas pārkrāsošanas intervālu.
Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazināt žāvēšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.
Vienmēr veiciet testa apstrādi, lai pārbaudītu un pieņemtu adhēziju un darba rezultātu.

Sagaidāmais rezultāts

Spīdīga, īpaši nodilumizturīga virsma.
Iztur tīrīšanu, ieskaitot tīrīšanu uz vietas ar maigiem, neabrazīviem mazgāšanas līdzekļiem, mīkstu suku, ūdeni un drānu. Izvairieties no tīrīšanas metodēm un mašīnām, kas saskrāpē vai sabojā krāsoto virsmu. Epoksīda krāsa saules gaismas ietekmē var balēt. Gaiši krāsas toņi var dzeltēt laika gaitā.
Ja stāvoša transportlīdzekļa riepas rada slodzi uz virsmu, var rasties krāsas atdalīšanās no pamatnes, ja vien krāsotā virsma nav pārklāta ar aizsargpārklājumu, paklājiem vai tamlīdzīgi.
Ievērojiet piesardzību, ievietojot virsmu, līdz krāsa ir pilnībā sacietējusi.
Virsmu var izmantot pēc 10 stundām.

Vides informācija

Notīriet krāsu no instrumentiem un mazgājiet tos ar ūdeni. Nogādājiet tekošas krāsas paliekas vietējā pārstrādes centrā. Samaziniet krāsas atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums ir nepieciešams. Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai lietošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: vēss, bez sala un cieši noslēgts

Papildu informācija

Produkts atbilst M1 prasībām: Būvmateriālu emisijas klasifikācija: Būvmateriālu ķīmiskās un sensorās testēšanas protokols

Tehniskie dati

Produkta veids	Epoksīda krāsa
Spīdums	80; Spīdīga
Blīvums (kg/l)	1.2
Cietvielu svars %	53
Cietvielu tilpuma %	46
Nominālais patēriņš (m²/ltr.)	8
Darba temp. uzklāšanas un žāvēšanas/sacietēšanas laikā	Min. +10°C
Mitrums	Max. mitrums 80 % RH.
Atkārtoti krāsojams 20° C temperatūrā pie 60 % (stundas)	10
Pilnībā sacietējis 20° C temperatūrā pie gaisa relatīvā mitruma 60 % (dienās)	28
Emisijas saskaņā ar ISO 16000-9:2011 (< µg/m²h pēc 28 dienām)	10
Nodilumizturība	Nodiluma Pretestības indekss: 45
Sajaukta produkta izlietošanas laiks (stundas)	2
Atšķaidīšana	Ūdens
Instrumentu tīrīšana u.c.	Ūdens

Pašreizējā TDS versija

2023. gada augusts

Aizstāj TDS versiju

2023. gada jūnijs