

Grīdas krāsa Floor Paint PU

Flügger Floor sērijas produkti paredzēti betona un koka grīdu apstrādei. Produkti ir viegli uzklājami, nodilumizturīgi, mazgājami.



Produkta īpašības

Ātri žūstoša, izturīga, pastiprināta ar PU (poliuretāns) akrila grīdas krāsa. Ieteicama lietošanai iekštelpās ar vidējām funkcionālām prasībām, kā arī ārpus telpām uz betona virsmām, kas aizsargātas no tiešas laika apstākļu iedarbības un kur ir viegla ekspluatācijas slodze.

- **Nodilumizturīga virsma**
- **Nekļūst dzeltena**
Pusspīdīga

Produkta izmantošana

Grīdas dzīvojamās istabās, halles zonās, ieejās, birojos, virtuvēs, mazgāšanās telpās, komercietpās, klīnikās un kāpņu telpās.

Ārpus telpām uz kāpnēm, balkoniem un klājumiem, kas pasargāti no laika apstākļiem.

Pamatne

Jābūt tīrai, sausai, cietai un piemērotai virsmas apstrādei.

Virsmas sagatavošana

Noņemiet cementa pienīgu no betona virsmas ar slīpmašīnu.

Noņemiet vaļīgo materiālu un krāsu, tīrot un slīpējot.

Notīriet netīrumus, taukus, eļļu, vasku un krītošus materiālus, tīrot ar Fluren 37.

Noņemiet ziepju atlikumus, izmantojot Fluren 33.

Spīdīgas virsmas noslīpējiet matētas.

Labojiet betona bojājumus ar betonu.

Plaisas, nelīdzenumi un caurumi jānolīdzina ar epoksīda špaktelepi.

Gruntēt betonu ar atbilstošu grunti un koka virsmas ar Stop Primer.

Labākā izturība tiek sasniegta ar 2 krāsojuma kārtām.

Dažiem krāsu toņiem var būt vajadzīga papildus krāsojuma kārtā.

Uzklāšana

Ar otu vai rullīti.
Uzklājiet krāsu mitru uz mitra un pabeidziet darbu, krāsojot/rullējot vienā un tajā pašā virzienā.
Vienmēr izmantojiet vienu produkta partiju (numurs uz iepakojuma) uz blakus esošām virsmām.
Virsmas pamatnes struktūras atšķirības var izraisīt virsmas krāsas toņa novirzes.
Aukstums/karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti.
Nedrīkst notikt mitruma kondensācija (rasa....) žūšanas/cietēšanas laikā.
Aukstums un paaugstināts mitrums pagarina žāvēšanas laiku, pilnīgu sacietēšanu un atkārtotas pārkrāsošanas intervālu
Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazināt žāvēšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.
Vienmēr veiciet testa apstrādi, lai pārbaudītu un pieņemtu adhēziju un darba rezultātu

Sagaidāmais rezultāts

Daļēji spīdīga, nodilumizturīga virsma.
Iztur tīrīšanu ar maigiem, neabrazīviem mazgāšanas līdzekļiem, mīkstu suku, ūdeni un drānu.
Izvairieties no tīrīšanas metodēm un mašīnām, kas saskrāpē vai sabojā krāsoto virsmu.
Ievērojiet piesardzību, izmantojot virsmu, līdz krāsa ir pilnībā sacietējusi.
Virsmu var izmantot pēc 12 stundām.

Vides informācija

Notīriet krāsu no instrumentiem un mazgājiet tos ar ūdeni.
Nogādājiet tekošas krāsas paliekas vietējā pārstrādes centrā.
Samaziniet krāsas atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums ir nepieciešams.
Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai lietošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: vēsā vietā, bez sala un cieši noslēgtā traukā

Papildu informācija

Reģistrēts Ziemeļvalstu ekomarķējuma būvproduktu datubāzē produktiem, kurus var izmantot ēkās ar Nordic Swan marķējumu.



Tehniskie dati

Produkta veids	Pu-pastiprināta akrila krāsa
Spīdums	40; Daļēji spīdīga
Blīvums (kg/l)	1.2
Cietvielu atlikums pēc svara %	46
Cietvielu atlikums pēc tilpuma %	36
Patēriņš (m²/ltr.)	8
Darba vides temp. uzklāšanas un žāvēšanas/sacietēšanas laikā	Min. +10°C
Mitrums	Max. mitrums 80 % RH.
Žūšanas laiks 20° C temperatūrā, gaisa relatīvais mitrums 60 % (stundas)	1
Atkārtoti pārkrāsojams 20° C temperatūrā pie 60 % mitruma (stundas)	3
Pilnībā sacietējis 20° C temperatūrā pie gaisa relatīvā mitruma 60 % (dienās)	28
Nodilumizturība	Nodiluma Pretestības indekss: 70
Atšķaidīšanas	Ūdens
Instrumentu tīrīšana u.c.	Ūdens