

Produkta datu lapa

Flügger Floor Varnish

Flügger



Produkta īpašības

Nedzeltējoša ūdens bāzes laka koka grīdām. Veido cietu, ļoti izturīgu īpaši nodilumizturīgu un viegli tīrāmu virsmu. Pēc lakošanas grīdas koksne saglabā savu oriģinālo, dabisko krāsas toni.

Lietošana

Piemērota lietošanai dzīvojamajās platībās vai telpās ar līdzīgu lietojuma pakāpi. Produkts lietojams uz gaišās koksnes tipu materiālu piemēram, priedes, oša, alksna, dižskābarža, bērza, Oregonas priedes un korķa koka grīdām. Laka lietojam gan uz jaunām gan iepriekš lakotām grīdām.

Apstrāde

Grīdas virsmai jābūt tīrai, cietai, sausam un pilnībā attīrītai no putekļiem, vaska, tauku un ziepju nosēdumu paliekām. Iepriekš lakotas koka grīdas ieteicams mazgāt ar Flügger Floor Prepare. Notīrīt grīdu rūpīgi ar tīrā ūdeni izskalotu mitru drānu un ļaut tai pilnībā nožūt. Iepriekš nelakotas grīdas gruntēt ar Flügger Floor Primer.

Samaisīt rūpīgi primis lietošanas. Noslīpēt iepriekš lakotas virsmas ar smalku smilšpapīru. Izsūkt ar putekļsūcēju. Notīrīt grīdu rūpīgi ar tīrā ūdeni izskalotu mitru drānu un ļaut tai pilnībā nožūt.

Uzklāt laku ar otu vai mohēras rulli parketa koksnes šķiedru virzienā.

Uzklāt 1-2 kārtās, pēc nepieciešamības veicot starpslīpēšanu starp lakas kārtām ar smalku smilšpapīru

Tīrīšana un uzturēšana

Tīrīt lakotās virsmas ar ziepju ūdeni, piemēram, pievienojot Fluren 32 Universal Cleaner. Atkārtotu grīdas apstrādi veikt ar tā paša veida laku Flügger Floor Varnish.

Noderīgi padomi

Pirms apstrādes uzsākšanas, nolakojiet nelielu virsmas daļu lakas un grīdas virsmas saderības pārbaudei. Uzklājiet laku divās kārtās ar 6 stundu intervālu starp tām.

Pārbaudīt rezultātu nākamajā dienā, lai pārliecinātos ka izskata, saķeres un pārējās grīdas īpašības atbilst Jūsu prasībām.

Lai iegūtu vislabāko iespējamo rezultātu vienmēr pārliecināties ka grīdas virsma ir pilnībā attīrīta no putekļiem.

Tehniskā specifikācija

Tips:	Ūdens bāzes laka
Spīdīgums:	Ultra matēts 20, Puspīdīgs 45, spīdīgs 80
Blīvums:	1,05 kg/litrā
Lietošanas temperatūra:	Min. lietošanas temp. lietošanas/žūšanas laikā +13 °C , Max. gaisa mitrums: 80% RH
Patēriņš:	8-10m ² /litrā vienā apstrādes ciklā
Žūšanas laiks +20 °C, 60% RH:	Nožuvis lai pieskartos: 1 stunda Intervāls starp klājumiem: 2 stundas Max. 2 klājumi/ 24 stundas Pilnībā nožuvis pēc 7 dienām
Atšķaidīšana:	Nav atšķaidāms
Darbarīku tīrīšana:	Ar ūdeni un vienkāršu tīrīšanas līdzekli
Uzglabāšana:	Vēsa, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā.

Atslēga: FL Floor3

2017. gada marts

Vienmēr pārliecinieties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju.

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas pieejama www.flugger.dk

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi.

Kontakti: produktsupport@dk.flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80