

Flugger Facade

Flügger Facade ir produktu sērija minerālu virsmas substrātu apstrādei āra darbos. Veido difūzijai atvērtu (elpojošu), laika apstākļu izturīgu virsmu.



Facade Reinforcement (armering)

Ar šķiedrām bagātināta pigmentēta, bieza gruntskrāsa, kas aizpilda sīkas plaisas un nostiprina virsmu. Veido smalkgraudainu izlīdzinātu struktūru.

- **Aizpilda un nostiprina plaisas**
- **Smalkgraudaina struktūra**
- **Izlīdzina virsmas struktūras atšķirības**

Pielietojums

Minerālo materiālu fasāžu apstrādei kā starpkrāsojums pirms nobeiguma krāsojuma ar fasādes krāsām.

Virsmas

Jābūt gruntētai vai iepriekš krāsotai, tīrai, sausai, nesošai un piemērotai nobeiguma apstrādei.

Virsmas sagatavošana

Noņemt krāsas un apmetuma daļas, kas nav nesošas.

Netīrumus, taukus un kaitīnus materiālus noņemt lietojot Facade Clean

Aļģes, sūnas, pelējums jānoņem tīrot ar Facade Algae Remover (AntiGreen).

Lielākas plaisas un citiem bojājumi jāpiepilda ar cementa bāzes materiālu

Gruntēt jaunus substrātus un/vai absorbējošas virsmas izmantojot Flügger Facade Primer.

Nobeiguma krāsojumam lietot Flügger Facade Universal vai Flügger Facade Beton fasādes krāsu.

Uzklāšana

Ota vai rullītis.

Uzklājiet krāsu vienmērīgi mitru uz mitra, nobeidzot krāsojumu ar instrumentu vienā virzienā

Ja plaisas pirmajā reizē nav aizpildītas uzklāt atkārtoti.

Biezāka gruntskrāsas kārtā uzlabo plaisu aizpildīšanas un nostiprināšanas spēju.

Aukstums/siltums var ietekmēt materiāla viskozitāti.
Žūšanas laikā jānovērš kondensāta veidošanās uz virsmām.
Izvairieties no darba tiešos saules staros un uz karstām virsmām.
Aukstums un paaugstināts mitrums pagarina žāvēšanas laiku, pilnu nožūšanas un starp krāsošanas intervālu.
Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žāvēšanas laiku un pilnīgu nožūšanu.
Vienmēr veiciet testa pārbaudi krāsas saķerei ar virsmu un vēlamajam rezultātam uz mazākas virsmas

Rezultāts

Matēta, smalkgraudainas struktūras virsma.

Nemiet vērā!

Armējošais efekts vislabāk veidojas uzklājot biezu gruntskrāsas kārtu.
Aizsargājiet svaigi krāsotu virsmu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem.
Veikt atbilstošus pasākumus pret mitruma un nokrišņu ietekmi uz svaigi krāsotām virsmām.
Virsmas sasniedz maksimālu izturību, kad tā ir pilnībā nožuvusi.

Vides informācija

Notīriet krāsu no instrumentiem un nomazgājiet tos ar ūdeni.
Nogādājiet krāsas atliekas uz vietējo pārstrādes centru.
Samaziniet krāsu atkritumus iepriekš aprēķinot cik daudz krāsas jums ir nepieciešams.
Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai lietošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: vēsā vietā, bez sala un cieši noslēgtā traukā

Aizsardzības aprīkojums: Krāsojot : acu aizsardzība, cimdi. Slīpējot respirators

Tehniskie dati

Produkts	Gruntskrāsa
Spīdums	Matēts
Bļivums (kg/l)	1.43
Sausais atlikums pēc svara %	67
Sausais atlikums pēc tilpuma %	52
Patēriņš(m ² /litr.)	4
Min.temperatūra uzklājot	Min. +5°C
Mitrums	Max. mitrums 80 % RH.
Nožūšana lai pieskartotos pie 20° C, 60 % RH (stundas)	2
Pārkrāsojams pie 20° C, 60 % RH (stundas)	8
Pilnībā nožuvis pie 20° C, 60 % RH (Dienas)	28
Elpošana	Ūdens tvaiki: Sd = 0.30 m atbilst 2. klasei saskaņā ar EN 7783-2
Atšķaidīšana	Ūdens
Instrumentu tīrīšana.	Ūdens
Current TDS Version	

June 2021