

Flügger Facade

Flügger Facade ir produktu sērija minerālu virsmas substrātu apstrādei āra darbos. Veido difūzijai atvērtu (elpojošu), laika apstākļu izturīgu virsmu.

Produkta Facade Resist apraksts

Pilnīgi matēta 100% akrila fasādes krāsa, kas veido krāsu toni nemainošu (nebalējošu), ūdeni atgrūdošu, izturīgu virsmu ar minimālu ūdens absorbciju un maksimālu izturību pret laika apstākļu ietekmi.

Krāsu var izmantot arī zemā temperatūrā.

Novērš pelējuma veidošanos un augšanu uz virsmas.

- **Ātri lietus noturību sasniedzīga fasādes krāsa**
- **Iztur lietus iedarbību jau sākot no 30 minūtēm pēc uzklāšanas**
- **Var lietot sākot no vismaz +2°C temperatūras**

**Pielietojums**

Jaunas, neapstrādātas vai iepriekš krāsotas betona un vieglbetona minerālas fasādes.

Virsmā

Jābūt tīrai, sausai, stingrai un piemērotai virsmas apstrādei.

Nav pieļaujama grunts kapilārā mitruma vai mitruma iedarbība no plaisām, lietus ūdens novades uztvērējiem, nesegtām sienu virsmām vai citām konstrukcijām.

Jaunas cementa bāzes materiālu virsmas neapstrādāt ar krāsu vismaz 4 pirmās nedēļas (28 dienas).

Sāļu izdalījumi un cita ūdenī šķīstošas sastāvdaļas uz virsmas nedrīkst atrasties.

Virsmas sagatavošana

Noņemiet nogulsnes, materiālu kurš atdalās un krāsu, mazgājot un tīrot.

Netīrumi, tauki un krītojšs materiāls jānoņem izmantojot Facade Clean.

Aļģes, sūnas, pelējums jānoņem tīrot ar Facade Algae Remover (AntiGreen).

Lielākas plaisas un citiem bojājumi jāpiepilda ar cementa bāzes materiālu.

Gruntēt jaunus substrātus un/vai absorbējošas virsmas izmantojot

Flügger Facade Primer. Apstrādājiet divas vai vairākas reizes, lai

nodrošinātu optimālu izturību.

Uzklāšana

Ota, krāsotāju rullītis vai izsmidzināšanas pistole.

Uzklājiet krāsu vienmērīgi mitru uz mitra, nobeidzot krāsojumu ar instrumentu vienā virzienā.

Vienmēr izmantojiet vienu un to pašu produkta partijas Nr. uz vienas plaknes virsmām.

Aukstums / siltums var ietekmēt materiāla viskozitāti.

Materiāla temperatūra lietojot izsmidzināšanas krāsošanai, min. 15°C.

Žūšanas laikā laikā jānovērš kondensāta veidošanās uz virsmām.

Izvairieties no darba tiešos saules staros un uz karstām virsmām.

Aukstums un paaugstināts mitrums pagarina žāvēšanas laiku, pilnu nožūšanas un starp krāsošanas intervālu.

Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žāvēšanas laiku un pilnīgu nožūšanu.

Vienmēr veiciet testa pārbaudi krāsas saķerei ar virsmu un vēlamajam rezultātam uz mazāka virsmas laukuma.

Rezultāts

Matēta virsma. Paredzamā izturība 15 gadi.

Iztur lietus iedarbību jau 30 minūtes pēc uzklāšanas 20°C temperatūrā, 60 % RH.

Iztur augstspiediena mazgāšanu: Maks.80 bar, min. 30 cm attālumā no substrāta, ūdens temperatūra maks.30°C.

Virsmas izturība ir atkarīga no konstrukcijas, kā tā tiek uzklāta un ārējo apstākļu iedarbības. Tāpēc paredzamā ilgmūžība var būt īsāka vai ilgāka.

Var rasties krītošanas efekts uz virsmām ar intensīvajiem toņiem lielā pievienotā pigmenta daudzuma dēļ.

Dažādu blakus esošu virsmas substrātu un UV iedarbības dēļ var tikt novērota atšķirība krāsojuma toņos.

Nemiet vērā

Aizsargājiet svaigi krāsotu virsmu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

Veikt atbilstošus pasākumus pret mitruma un nokrišņu ietekmi uz svaigi krāsotām virsmām. Virsma sasniedz maksimālu izturību, kad tā ir pilnībā nožuvusi.

Vides informācija

Notīriet krāsu no instrumentiem un nomazgājiet tos ar ūdeni. Nogādājiet krāsas atliekas uz vietējo pārstrādes centru. Samaziniet krāsu atkritumus iepriekš aprēķinot cik daudz krāsas jums ir nepieciešams. Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai lietošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: vēss, bez sala un cieši noslēgtā traukā.

Aizsardzības aprīkojums: Izsmidzināmā krāsošana: krāsošanas pārvalks, pilna sejas maska ar kombinētu filtru. Krāsošana: acu aizsardzība, cimdi. Slīpēšana: elpceļu aizsardzība

Tehniskie dati

Produkta tips	100% akrila krāsa
Spīdums	Pilnīgi matēts
Blīvums (kg/litrs)	1.45
Sausais atlikums pēc svara %	60
Sausais atlikums pēc apjoma %	42
Nominālais patēriņš (m ² /l)	7
Darba temperatūra	Min. +2°C
Sauss lai pieskartos 20C,60 RH (stundas)	1
Pilnībā nožuvis 20C,60%RH (dienas)	28
Mazgājamība	1.klase
EN	Ūdens tvaiki: 1klase, SD<5m saskaņā ar EN1504-2 Sd+0,1m kas atbilst 1.klasei saskaņā ar EN7783-2 Šķidra ūdens pārvades ātrums W<0,1kg/m ² h0,5 20: EN1504-2 2004. Virsmas aizsardzības līdzeklis. Pārklājums. Ūdens tvaiku caurlaidība: 1klase. Co2 caurlaidība: Sd>50m. Kapilāru absorbcija un ūdens caurlaidība: w<0,1 kg/m ² h05. Saķeres stiprums >0,8Mpa
Papildinformācija	