

Flügger Facade

Flügger Facade ir produktu sērija minerālu virsmas substrātu apstrādei āra darbos. Veido difūzijai atvērtu (elpojošu), laika apstākļu izturīgu virsmu.

Produkta Facade Universal apraksts

Pilnīgi matēta, eļļas bāzes emulsijas, elpojoša fasādes krāsa ar palielinātu izturību pret laika apstākļu ietekmi. Ieteicama arī iepriekš krāsotas fasādes virsmas atjaunošanai (bez iepriekšējā krāsojuma noņemšanas). Novērš pelējuma veidošanos un augšanu uz krāsojuma virsmas.



- **Līdzena, “kalķaina” krāsojuma virsma**
- **Ieteicamais risinājums virsmām ar vāju nestspēju**
- **Elpojoša (atvērta difūzija) virsma**

Pielietojums

Jaunas, neapstrādātas minerālas virsmas - cementa, kaļķa apmetumi, ķieģeļi, iepriekš krāsotas virsmas.

Virsmas

Jābūt tīrai, sausai, stingrai un piemērotai virsmas apstrādei.

Nav pieļaujama grunts kapilārā mitruma vai mitruma iedarbība no plaisām, lietus ūdens novades uztvērējiem, nesegtām sienu virsmām vai citām konstrukcijām.

Jaunas cementa bāzes materiālu virsmas neapstrādāt ar krāsu vismaz 4 pirmās nedēļas (28 dienas).

Sāļu izdalījumi un cita ūdenī šķīstošas sastāvdaļas uz virsmas nedrīkst atrasties.

Nav ieteicams lietot uz 100% kaļķa bāzes apmetumu virsmām.

Virsmas sagatavošana

Noņemiet nogulsnes, materiālu kurš atdalās un krāsu, mazgājot un tīrot.

Netīrumi, tauki un krītojošs materiāls jānoņem izmantojot Facade Clean.

Aļģes, sūnas, pelējums jānoņem tīrot ar Facade Algae Remover (AntiGreen).

Lielākas plaisas un citiem bojājumi jāpiepilda ar cementa bāzes materiālu.

Gruntēt jaunus substrātus un/vai absorbējošas virsmas izmantojot Flügger Facade Primer.

Apstrādājiet divas vai vairākas reizes, lai nodrošinātu optimālu izturību.

Uzklāšana

Ota, krāsotāju rullītis vai izsmidzināšanas pistole.

Uzklājiet krāsu vienmērīgi mitru uz mitra, nobeidzot krāsojumu ar instrumentu vienā virzienā.

Vienmēr izmantojiet vienu un to pašu produkta partijas Nr. uz vienas plaknes virsmām.

Aukstums / siltums var ietekmēt materiāla viskozitāti.

Materiāla temperatūra lietojot izsmidzināšanas krāsošanai, min. 15°C.

Žūšanas laikā jānovērš kondensāta veidošanās uz virsmām.

Izvairieties no darba tiešos saules staros un uz karstām virsmām.

Aukstums un paaugstināts mitrums pagarina žāvēšanas laiku, pilnu nožūšanas un starp krāsošanas intervālu.

Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žāvēšanas laiku un pilnīgu nožūšanu.

Vienmēr veiciet testa pārbaudi krāsas saķerei ar virsmu un vēlāmajam rezultātam uz mazāka virsmas laukuma.

Rezultāts

Matēta virsma. Paredzamā izturība 12 gadi.

Virsmas izturība ir atkarīga no konstrukcijas, kā tā tiek uzklāta un ārējo apstākļu iedarbības.

Tāpēc paredzamā ilgmūžība var būt īsāka vai ilgāka.

Var rasties krītošanas efekts uz virsmām ar intensīvajiem toņiem lielā pievienotā pigmenta daudzuma dēļ

Dažādu blakus esošu virsmas substrātu un UV iedarbības dēļ var tikt novērota atšķirība krāsojuma toņos.

Nemiet vērā

Aizsargājiet svaigi krāsotu virsmu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

Veikt atbilstošus pasākumus pret mitruma un nokrišņu ietekmi uz svaigi krāsotām virsmām. Virsma sasniedz maksimālu izturību, kad tā ir pilnībā nožuvusi.

Vecākas ēkas, kuras būvētas lietojot 100% kaļķa javu jākrāso ar silikāta bāzes fasādes krāsām.

Vides informācija

Notīriet krāsu no instrumentiem un nomazgājiet tos ar ūdeni. Nogādājiet krāsas atliekas uz vietējo pārstrādes centru. Samaziniet krāsu atkritumus iepriekš aprēķinot cik daudz krāsas jums ir nepieciešams. Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai lietošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: vēss, bez sala un cieši noslēgtā traukā.

Aizsardzības aprīkojums: Izsmidzināmā krāsošana: krāsošanas pārvalks, pilna sejas maska ar kombinētu filtru. Krāsošana: acu aizsardzība, cimdi.
Slīpēšana: elpceļu aizsardzība

Tehniskie dati

Produkta tips	100% eļļas bāzes emulsijas krāsa
Spīdums	2, pilnīgi matēts
Blīvums (kg/litrs)	1.39
Sausais atlikums pēc svara %	55
Sausais atlikums pēc apjoma %	37
Nominālais patēriņš (m ² /l)	8
Darba temperatūra	Min. +5°C
Sauss lai pieskartos 20C, 60% Rh (stundas)	1
Pārkrāsojams pēc pie 20C, 60%Rh (stundas)	24
Pilnībā nožuvis 20C, 60%Rh (dienas)	28
EN	Ūdens tvaiki: Sd=0,12m kas atbilst 1.klasei saskaņā ar EN7783-2
Papildinformācija	Reģistrēta Nordic Ecolabelling Building Products Database kā produkts kuru var lietot ēkās ar Nordic Svan apzīmējumu