

Filler Pro H₂O

Flügger Filler PRO sērijas produkti ir lietošanai gatavas špakleļtes ar optimizētām īpašībām prasīgajam profesionālajam amatniekam. Produktiem ir vislabākās tehniskās īpašības efektīvai un racionālai lietošanai, kā arī atbilstība visaugstākajām Skandināvijas ekoloģiskajām prasībām.

Produkta īpašības

Mitrumizturīga, gatava lietošanai špakleļtepe lietošanai telpās ar mainīgiem mitruma apstākļiem.

Sastāv no smalkgraudainas pildvielas ar labu aizpildīšanas spēju un spēcīgu saķeri ar virsmu.

Paredzēta arī reģipša šuvju papīra lentas ielīmēšanai un armēšanai. Galīgā virsmas apstrāde ar tapetēm/stiklauduma filcu un/vai piemērotu griestu vai sienu krāsu vēlamojā tonī un spīdumā.



- Uzklāšanai ar rullīti vai špakleļlāpstiņu
- Ietonēta zilā tonī
- Ziemeļvalstu ekomarkējums

Produkta izmantošana

Punktteida un pilnas virsmas apstrāde izlīdzinot apmetumu, betonu, vieglo betonu, ģipškartonu un iepriekš krāsotas virsmas. Šuvju aizpildīšana un armēšana ar papīra lenti un skrūvju caurumu aizpildīšana uz ģipša plāksnēm.

Virsmas

Jābūt tīrai, sausai, stingrai un piemērotai virsmas apstrādei.

Virsmas sagatavošana

Noņemiet irdenu materiālu un krāsu, veicot tīrīšanu, slīpēšanu un noņemot putekļus.

Notīrot ar Fluren 37 noņemiet netīrumus, netīrumus, smērvielas un krītojošos materiālus.

Ūdenī šķīstošo krāsas atlikumu, nikotīnu un kvēpus var notīrīt ar Fluren 49.

Noslīpēt cietas, slidenas virsmas.

Uzklājiet pietiekamu daudzumu špakleļtes un pēc tam izlīdziniet to.

Ielīmējot papīra lentu šuvē nenožuvušā špaktelē ievietot perforēto šuvju papīra lentu.

Ar lāpstiņu iespiest lentu špaktelē lai gan zem, gan virs lentas būtu plāna kārtā ar špakteli.

Nākamo šuves aizpildīšanas darbu ciklu iespējams uzsākt, kad pildviela ir pilnībā nožuvusi, kas atkarībā no apstākļiem parasti ir līdz 20 stundu laikā.

Virsmu pirms jebkādas nākamās apstrādes jāgruntē.

Ievērot

Aukstums/karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti.

Kondensāts žāvēšanas/cietināšanas laikā nedrīkst veidoties.

Aukstums un paaugstināts mitrums pagarina žāvēšanas laiku, pilnu sacietēšanas un rekuperācijas intervālu.

Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žāvēšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Saraušāns risks, ja pildvielas masa pirms nākamās apstrādes nav pilnībā nožuvusi.

Vienmēr veic testa apstrādi, lai pārbaudītu un apstiprinātu saķeri un rezultātu.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Uzstādiet ģipša plāksni atbilstoši ražotāja instrukcijām un standartiem. Skatiet Flügger lietošanas norādījumus par ģipškartona plātnēm, savienojumu aizpildīšanu.

Vides informācija

Noītriet krāsu no instrumentiem un nomazgājiet tos ar ūdeni.
Nogādājiet vietējam pārstrādes centram plūstošas krāsas paliekas.
Samaziniet krāsu atlikumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsu jums nepieciešams.
Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai lietošanai, lai varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.
Uzglabāšana: vēsa, bez sala un cieši noslēgta

Papildinformācija

Izstrādājums atbilst M1 prasībām: Būvmateriālu emisijas klasifikācija: Būvmateriālu ķīmiskās un sensorās testēšanas protokols.

Šim produktam ir izdota [deklarācija](#) par vides produktu

CE prasības:
EN 15824 Ārējo apmetumu un iekšējo apmetumu specifikācijas uz organisko saistvielu bāzes (DoP 101)
EN 13963 šuvju materiāli ģipša plāksnēm 3A

Tehniskie dati

Krāsa (ģipsis)	Zils - tonēts
Blīvums (kg/L)	0.99
Cietvielu svars%	58
Cietvielas tilp.%	56
Nominālais izkliedes ātrums (m ² /LTR.)	1
Min. darba temperatūra uzklāšanas un žāvēšanas/cietināšanas laikā	Min. +10 °C
Mitrums	Maksimālais mitrums 80% RH.
Žāvēšanas laiks 20 °C temperatūrā, 60% RH (stundas)	2
Atkārtota uzklāšana 20 °C temperatūrā, 60% RH pēc (stundas)	20
Pilnībā nožuvis 20 °C temperatūrā, 60% RH (dienās)	28
Saķere ar betonu (MPa)	0.86
Slāņa biezums (nominālais mm)	2
Graudu izmērs (maks. mm)	0.2
Darbarīku tīrīšana u.c.	Ūdens