

Flex Seal Pro

Flügger Seal - hermētiķis plaisu, savienojumu un stūru blīvēšanai un aizpildīšanai.

Veido elastīgu savienojumu, kas spēj kustēties, saglabājot savu sākotnējo pozīciju par +/-20 %.

Produkta apraksts

Elastīgs MS polimēru bāzes hermētiķis lietošanai telpās un ārpus tām.

Savienojumu ir iespējams krāsot ar visa tipa krāsām, nepastāvot plaisāšanas riskam.

- Īpaši elastīgs
- Zema emisija
- Īpaši spēcīga saķere



Lietošana

Produkts paredzēts visa veida savienojumu veidošanā gan iekštelpu, gan ārtelpu būvprojektos. Piemērots fasādes materiālu savienojumiem, termiskās izplešanās savienojumiem ar izturību pret laika apstākļu iedarbību un spraugu/caurumu aizpildīšanas darbu veikšanai.

Īpaši piemērots savienojumiem kur iespējama liela kustību amplitūda kā piemēram logu, durvju, rāmju savienojumiem ar sienām.

Ideāla saķere ar tādiem materiāliem, kā piemēram, koks, metāls, PVC, ķieģeļi, betons un krāsotas virsmas. Izmanto kā blīvējumu starp betona, vieglā betona, ģipša, ģipškartona, ģipša šķiedru plātņu, koka, metāla, stikla un krāsotu pamatņu celtniecības komponentiem. Hermētiķa kompensāciju amplitūda līdz +/- 20%.

Minimālais savienojuma šuves platums 6mm, maksimālais 30mm.

Hermētiķa virsmu iespējams krāsot ar visu veidu krāsām.

Substrāts

Jābūt tīram, sausam, stingram un piemērotam virsmas apstrādei.

Notīriet vaļēju materiālu un krāsu, tīrot un slīpējot.

Notīriet netīrumus, netīrumus, taukus un krītainus materiālus, notīrot ar Fluren 37.

Salīmējamās virsmas īpaši rūpīgi attīrīt no putekļiem.

Veidojot savienojumu izmantot hermētiķa šuvju izmēru kur šuves dziļums = ½ šuves platuma. Šauras plaisas un savienojumus vislabāk veidot/padziļināt kā kvadrātveida formu.

Lietošana

Nogrieziet kartridža galu.

Nogrieziet kartridža adapteri platumā atbilstoši vajadzīgajam šuves platumam.

Uzklāt hermētiķi vajadzīgajā vietā un izlīdzināt virsmu pirms produkta veido ādu (apmēram 20 minūtes).

Ja nepieciešams izmantojiet krāsotāju lenti savienojuma malu veidošanai, noņemiet to tūlīt pēc hermētiķa uzklāšanas.

Aukstums / karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti..

Vienmēr veiciet testa apstrādi, lai pārbaudītu un apstiprinātu saķeri un rezultātu.

Gala apstrāde elastīgiem savienojumiem ir jāveic ar krāsu, kurai ir līdzīga elastīguma pakāpe.

Uzmanies

Blīvējums nav apstrādājams ar smilšpapīru.

Savienojumi, kuru izmērs ir <6 mm vai> 30 mm, nevar uzņemt sevī maksimālo savienojuma kustību.

Nelietot Flügger All Seal vietās, kur regulāri uzkrājas ūdens, vai arī ir PP (Polipropilēna), PE (Polietilēna), Teflona vai bitumena virsmās.

Informācija par vidi

Notīriet hermētiķi no instrumentiem un nomazgājiet tos ar spirtu.

Brīvā hermētiķa paliekas nogādājiet vietējā pārstrādes centrā.

Samaziniet krāsu atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums vajag. Krāsu atlikumu paturiet lietošanai nākotnē, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana : vēss, bez sala un cieši noslēgts

Aizsardzības aprīkojums : Krāsošana: acu aizsardzība, cimdi.

Slīpēšana: elpošanas orgānu aizsardzība.

Tehniskie dati

Produkta veids

Apmetums un hermētiķis

Blīvums (kg / litrs)-1.5

Temperatūras izturība . Max(° C) + 90 ° C

Temperatūras izturība Min. (° C) -40 ° C

Mitrums Maks. mitrums 80% RH.

Sauss, lai to varētu pieskarties 20 ° C temperatūrā, 60%

RF(stundas)-1

Pilnībā nožuvis pie 20 ° C, 60% RF (dienas)-8

Min. Savienojuma platums (mm)-6

Maks. Savienojuma platums (mm)-30

Instrumentu tīrīšana utt.

Noņemiet cieto hermētiķi ar vaļspirtu.

Sakaltušu hermētiķi noņem mehāniski.

Papildinformācija

Zema emisija, atbilst CE marķējuma prasībām, sk. [EN 15651](#) un [prasības M1](#).

Derīguma termiņš: 18 mēneši neatvērtā traukā.