

Produkta īpašības

Matēta, izturīga akrila krāsa ar optimālu necaurspīdīgumu. Nodrošina izturīgu un mazgājumu virsmu. Spēj izturēt parasto mazgāšanu, kad mazgāta tiek visa virsma. Viegli uzklāt un pārkrāsot.

Flutex 5 baltajos toņos kā arī 1. bāzē ir apbalvots ar Eiropas ECO etiķeti:



SV/07/02

- Piemērots izmantošanai iekštelpās
- Ierobežots bīstamu sastāvdaļu saturs
- Zems šķīdinātāju saturs



-Optimāls necaurspīdīgums

-Iespējams viegli uzklāt un ātri pārkrāsot°

-Lieliska klājuma proporcija

Lietošana

Lietošanai iekštelpās uz dzīvojamo istabu, koplietošanas telpu un ofisu sienām, kā arī cementa apmetuma un betona fasādēm ārtelpās.

Apstrāde

Substrātam ir jābūt tīram, cietam un sausam. Notīrīt ar Fluren 37 Basic Cleaner pirms krāsošanas uzsākšanas. Lietošanai iekštelpās: Nogruntēt viegli kaļķojošos vai absorbējošos substrātus ar Flugger Selaer. Nebloķē ūdens bāzes krāsvielu, ūdens traipu vai nikotīna nonākšanu ar laiku krāsas virspusē. Ja pastāv ūdens bāzes krāsvielu, ūdens traipu vai nikotīna cauri spīdēšanas risks, nogruntēt virsmu ar Flugger Iso Primer & Finish. Lietošanai ārtelpās: Nogruntēt ar Flugger Facade Primer.

Jāievēro! Lietošanai ārtelpās: pievienot Flugger Additive 100. Uzklāt 1-2 kārtām ar otu, krāsas rulli vai arī ar aerosolu. Atkarībā no substrāta, lietošanas metodes un temperatūras, krāsas atšķaidīšana ar max. 10% ūdens ir iespējama.

Flutex 5 120 litru iepakojumā.

Zemās temperatūrās produkts sabiezē un ir grūti lietojams. Tāpēc ir svarīgi pārliecināties, ka produkts tiek glabāts mērenā vidē (aptuveni +20 C). Mēs iesakām sekojošu uzgaļu izvēli strādājot ar Graco aerosolu ierīcēm Ultramax 695, 795, 1095 vai Mark V: 517, 519 vai arī 521 lieliem projektiem.

Efektīva lietošana

Matētas virsmas nav piemērotas sienām institūcijās, koridoros vai citās vietās, kur virsma ir pakļauta augstai lietojuma pakāpei.

Tehniskā specifikācija	
Tips:	Akrila krāsa
Blīvums:	1,45kg/litrā
Spīdīgums:	5, matēts
Cietās daļiņas:	Svars, %: 56 Tilpums, %:36
Uzklāšanas proporcija:	7-9m2 litrā vai 4-5m2 litrā uzklājot ar aerosolu
Lietošanas temperatūra	Min. temp. žūšanas un uzklāšanas laikā +5C
	Max. gaisa mitrums: 80%
Žūšanas ilgums +20 C, 60% RH:	Nožuvis lai pieskartos: 1 stunda
	Intervāls starp klājumiem: 2 stundas
	Pilnībā nožuvis pēc vairākām dienām
Mazgājamizturība saskaņā ar EN1330	Class 2
Blīvums:	Ūdens tvaiku caurlaidība Sd=0.18m saskaņā ar class 2, EN 7783-2
Atšķaidīšana:	Ar ūdeni
Darbarīku tīrīšana:	Ar ūdeni un ziepēm
Uzglabāšana:	Aukstā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā
Atslēga: FLUTEX 4	2010. gada decembris aizstāj 2010. gada janvāri

Vienmēr pārliecinieties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju.

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas pieejama www.flugger.dk

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi.

Kontakti: produktsupportdk@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80

