

Flutex Pro 2

Produkta īpašības

100 % akrila bāzes **griestu** krāsa ar uzlabotu segtspēju. Ieteicams telpām ar augstām funkcionālām un īpašām estētiskām prasībām, kas var tikt pakļautas netīrumu iedarbībai.



- Īpaši laba segtspēja
- Samazināta struktūra
- Līdzena virsma



Pielietojums

Dzīvojamās istabas, koridori, ieejas zonas, biroji, virtuves, komercietības, iestādes, klīnikas, mazumtirdzniecības veikali un kāpņu telpas.

Betons, vieglais betons, apmetums, ķieģeļi, ģipskartona plāksnes, šķiedru apmetums, cementa šķiedru plātnes, cementa skaidu plātnes.

Virsmas

Jābūt tīrai, sausai, cietai un piemērotai virsmas apstrādei.

Apstrāde

Noņemiet vaļīgo materiālu un krāsu, tīrot un slīpējot.

Notīriet netīrumus, netīrumus, taukus un krītainos materiālus ar Fluren 37.

Ūdens plankumi vai virsmas, kas iekrāsotas ar nikotīnu vai kvēpiem, jātīra ar Fluren 49 un jāapstrādā ar Stop Primer.

Cietām, gludām virsmas jānoslīpē, jāmatē un pēc vajadzības krāsotas ar Fix Primer.

Plaisas, nelīdzenumi un caurumi ir jānolīdzina.

Absorbējošās un porainās pamatnes jāgruntē ar Flügger Sealer

Gruntēšana tiek veikta ar Wall Primer Pro.

Uzklājiet krāsu 1-2 reizes. Dažiem krāsu toņiem var būt nepieciešama papildus krāsojuma kārtā.

Uzklāšana

Ota, rullītis vai airless.
Uzklājiet mitru uz slapjas virsmas un pabeidziet, rullējot tajā pašā virzienā.
Vienmēr izmantojiet vienu iepakojuma partijas numuru uz blakus esošām virsmām.
Virsmas struktūras atšķirības var izraisīt krāsas novirzi.
Aukstums/karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti.
Materiāla temperatūra izsmidzināmai krāsošanai, min. 12°C.
Kondensācija žāvēšanas/sacietēšanas laikā nedrīkst notikt.
Auksts un paaugstināts mitrums pagarina žāvēšanas laiku, pilnīgas sacietēšanas un atkārtotas pārkrāsošanas intervālu.
Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žāvēšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.
Vienmēr veiciet testa apstrādi, lai pārbaudītu un pieņemtu adhēziju un rezultātu.

Sagaidāmais rezultāts

Līdzena virsma ar samazinātu struktūru un vienmērīgu klājumu.
Iztur tīrīšanu ar maigiem mazgāšanas līdzekļiem bez abrazīviem līdzekļiem, mīkstu suku, ūdeni un drānu.
Intensīvi, īpaši tumši toņi ir maigāki par gaismu pēc nodiluma un pieskāriena.
Iespējama krītošanās no intensīviem toņiem lielā pigmenta daudzuma dēļ.
Nebloķē zaru vietu vai ūdenī šķīstošu krāsvielu, ūdens traipu un nikotīna traipus.
Ievērojiet piesardzību, izmantojot virsmu, līdz krāsa ir pilnībā sacietējusi.

Vides informācija

Pirms tīrīšanas no instrumentiem noņemiet pēc iespējas vairāk krāsas. Nogādājiet tekošas krāsas paliekas vietējā pārstrādes centrā. Samaziniet krāsas atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums ir nepieciešams. Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai lietošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: vēsā vietā, bez sala un cieši noslēgtā traukā

Tehniskie dati

Produkta veids	100% akrila krāsa
Spīdums	Pilnībā matēts; 2
Blīvums (kg/l)	1.42
Cietvielu svars %	57
Cietvielu tilpuma %	40
Nominālais patēriņš(m²/ltr.)	8
Min. darba temp. uzklāšanas un žāvēšanas/sacietēšanas laikā	+10°C
Mitrums	mitrums 80 % RH.
Žūšanas laiks 20° C temperatūrā, gaisa relatīvais mitrums 60 % (stundas)	1
Atkārtoti pārkrāsojams 20° C temperatūrā pie 60 % (stundas)	4
Pilnībā sacietējis 20° C temperatūrā pie gaisa relatīvā mitruma 60 % (dienās)	28
Saskaņā ar ISO 16000-9:2011 (< µg/m²h pēc 28 dienām)	10
Saskaņā ar EN-13300/ISO-119	Nodilumizturība: R klase 1 Kontrasts: H10 klase 2 (pie 8m2/l) Spīdums: G4 pilnīgi matēts Gauda lielums max: S1 smalks
Ugunsdrošības klase	B-s1, d0
Atšķaidīšana	Ūdens, parasti netiek atšķaidīts
Instrumentu tīrīšana u.c.	Ūdens un ziepes