

ISO 5

ISO 5 un ISO10 ir ūdens bāzes krāsas ar virsmu izolējošām īpašībām. Šie produkti paredzēti lai līdz minimumam samazinātu ūdenī šķīstošo krāsvielu iekļūšanas risku no pamatnes uz krāsojāmās virsmas. Šie produkti var tikt izmantoti gan kā krāsojums gan kā nobeiguma krāsojums.

Īpašības

Matēta griestu un sienu krāsa. Ieteicama lietošanai telpās ar vidēji intensīvām lietošanas un funkcionālām prasībām.

- **Traipus bloķējošs klājums**
- **Matēts krāsas spīdums**

Izolējošas īpašības

Pielietojums

Dzīvojamās telpas, ieejas mezgļi, biroji, virtuves, mazgājamās telpas, rūpnieciskās telpas, veikali.

Betona, gāzbetona, apmetuma, ķieģeļu, režģīša virsmas.

Virsmā

Jābūt tīrai, sausai, nesošai, sagatavotai krāsošanai.

Sagatavošanās krāsošanai

Noņemt visas daļiņas ar tīrīšanu vai slīpēšanu.

Notīrīt netīrumus, taukus, krītošos materiālus ar Fluren 37.

Cietas, gludas virsmas noslīpēt matētas, un ja vajadzīgs nogruntēt ar Fix Primer.

Plaisas, nelīdzenumus, caurumus aizšpaktelēt.

Uzsūcošas un porainas virsmas gruntēt ar Flügger Sealer.
Dažiem krāsu toņiem var būt vajadzīga papildus krāsojuma kārtā.

Krāsu uzklāt 1-2 kārtās.

Krāsošana

Ar otu vai rullīti

Instrumentu izvēlēties atkarībā no vēlamā rezultāta.

Uzklāt "mitrs uz mitra" veidā krāsojot/rullējot vienā virzienā

Vienmēr lietot tikai vienas ražošanas partijas (Nr.uz iepakojuma) produktu vienai virsmas plaknei.



Dažādas virsmas struktūras var veidot krāsojuma atšķirības. Aukstums/ siltums var ietekmēt materiāla viskozitāti.

Mitruma kondensēšanās (rasa lietus) uz virsmas nedrīkst notikt.

Aukstums un paaugstināts mitrums paildzina žūšanas ilgumu, pārkrāsošanas intervālu.

Paugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žūšanas laiku un pārkrāsošanas intervālu.

Vienmēr veikt testa krāsojumu lai pārlicinātos par atbilstību vēlamajam rezultātam.

Paredzamais rezultāts

Matēta virsma.

Līdzena struktūra ar mazu spīdumu.

Var veikt tīrīšanu ar ūdeni un viegliem mazgāšanas līdzekļiem un mitru lupatu.

Virsmu noslogot tikai pēc krāsas pilnīgas nožūšanas.

Bloķējošais efekts var būt samazināts ja krāsa ir tonēta.

Apkārtējas vides informācija

Krāsošanas instrumentus attīrīt ar ūdeni. Krāsas atlikumus nodot vietējā atkritumu savākšanas centrā. Samazinot atkritumus precīzi aprēķinot vajadzīgo krāsas daudzumu.

Uzglabāšana: Vēsā, nesalstošā vietā, noslēgtā traukā.

Aizsardzības aprīkojums: krāsojot: cimdi, acu aizsardzība. Slīpējot; respirators

Tehniskie dati

Produkta tips	Bloķējoša krāsa
Spīdums	5;Matēts
Bļivums (kgs/l)	1.47
Sausais atlikums pēc svara%	62
Sausais atlikums pēc tilpuma %	45
Patēriņš (m²/ltr.)	8
Min. temperatūra krāsošanas laikā	Min. +10°C
Mitrums	Max. mitrums 80 % RH.
Nožūšana pie 20° C, 60 % RH (stundas)	1
Pārkrāsošana pie 20° C, 60 % RH (stundas)	6
Pilnīgi nožuvis pie 20° C, 60 % RH (dienas)	28
Mazgāšanas klase saskaņā ar EN-13300/ISO-11998	Klase 1
Atšķaidīšana	neatšķaidīt
VOC-MAX (g/l)	10
Tīrīšana instrumentu	Ūdens