

Produkta datu lapa

Flügger Metal Pro Metal Enamel

Flügger



(Flügger Metal Pro Metalemalje)

Produkta īpašības

Spīdīga, ātri žūstoša metāla emalja ar lielisku ķīmisko izturību. Nodrošina cietu un izturīgu, kā arī spīdīgu un krāsas noturīgu virsmu, kura ir arīdzan ļoti izturīga pret laika apstākļu, eļļas un ūdens iedarbību. Īpaši piemērota agram pavasarim vai vēlai vasarai, kad šķīdinātāju bāzes produkti žūst ātrāk nekā ūdens bāzes produkti. Siltumizturība līdz +80 C. Ar krāsotu virsmu pakļaujot siltumam ilgstošā laika periodā, tā var dzeltēt.

Pieejama divos spīdīguma variantos - Gloss 5, matēts un Gloss 90, spīdīgs

Lietošana

Produkts piemērots lietošanai gan iekšējās, gan ārtelpās kā industriālā un mašīnu emalja uz dzelzs un metāla virsmām, kas ir apstrādātās ar pret korozijas materiālu, piemēram, uz mašīnām, traktoriem, tērauda loksnēm, un vispārīgi, uz metāla konstrukcijām ēkās. Vienlīdz piemērots uz kaļāmā dzelzs izstrādājumiem, vārtiem, žogiem, margām un lampām.

Apstrāde

Substrātam ir jābūt tīram, cietam un sausam, attīrītam no netīrumiem, taukiem un eļļas.

Noņemt lūpošo krāsu, oksīdu katlakmens un rūsas nosēdumus, līdz tiek iegūts tīrs un ciets substrāts. Notīrīt ar Flügger Metal Pro Cleaner.

Ja nepieciešams, noņemt izaugumus ar Flügger Facade Anti-Green. Kā arī izmantot spiediena tīrīšanu pēc nepieciešamības. Ir svarīgi virsmu rūpīgi noskalot ar tīru ūdeni pēc tīrīšanas līdzekļu lietošanas. Nobeigt ar smilšpapīru spīdīgas vai krāsotas virsmas.

Nogruntēt neapstrādātu dzelzi un tēraudu ar Flügger Multi Primer vai Flügger Anti-Corrosive Primer. Nogruntēt cinkotas virsmas ar Flügger Multi Primer.

Lai iegūtu labākās pret korozijas īpašības, uzklāt gan grunts krāsu, gan divas galīgā klājuma kārtas. Galīgais spīdīguma līmenis kļūs redzams pēc otrās kārtas.

Produktu rūpīgi izmaisīt pirms lietošanas. Uzklāt ar otu, krāsas rulli vai arī ar aerosolu.

Tīrīšana un apkope

Tīrīt virsmu ar Fluren 37 Basic Cleaner un Flügger Facade Anti-green pēc nepieciešamības. Regulāri pārbaudīt virsmu, vai uz tās neveidojas rūsas nosēdumi. Kad nepieciešams: notīrīt, noberzt ar smilšpapīru, nogruntēt un nokrāsot atkal.

Efektīva lietošana

Lai saglabātu produkta optimālās īpašības ir svarīgi ievērot intervālus starp klājumiem. Veikt tīrīšanu un apstrādi ar smilšpapīru uzmanību. Pārliecināties, ka uzklāšanas proporcija atbilst praksē novērojamajam. Skatīt informāciju uz produkta etiķetes, kā arī iepazīties ar lietošanas pamācību

www.flugger.com

Tehniskā specifikācija

Tips:	Alkīdsveķu emalja
Blīvums:	1,3kg/litrā
Spīdīgums:	5, matēta vai 90, vidēji spīdīga
Cietās daļiņas:	Svars, %: 67 Tilpums, %: 38
Uzklāšanas proporcija:	Aptuveni 8-12m2 litrā. Nodrošina mitrā slāņa biezumu aptuveni 100 µm biezumā un sausā slāņa biezumu aptuveni 40 µm biezumā.
Lietošanas temperatūra:	Min. lietošanas temp. lietošanas/žūšanas laikā +5 C, Max. gaisa mitrums: 80% RH
Žūšanas laiks +20 C, 60% RH:	Nožuvis lai pieskartos: 1 stunda Intervāls starp klājumiem: 4 stundas (matēts) 10 stundas (pārējiem)
Krāsojot nelielus priekšmetus, kuriem nav nepieciešama apstrāde ar smilšpapīru, intervāls starp klājumiem varbūt 4 stundas	
Atšķaidīšana:	Pilnībā nožuvis pēc vairākām dienām
Darbarīku tīrīšana:	Nav atšķaidāms
Uzglabāšana:	Ar spirtu Vēsā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā.

Atslēga: METALEMAL

2011. gada jūlijs aizstāj 2010. gada septembri

Vienmēr pārliecinieties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju.

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas pieejama www.flugger.dk

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi.

Kontakti: produktsupportdk@flugger.com, tālrunis: +45 76 30 33 80

