

Produkta datu lapa

Flügger Metal Pro Multi Primer

Flügger



Produkta īpašības

Ātri žūstoša, ūdens bāzes grunts krāsa, kas apvieno efektīvu aizsardzību pret rūsu ar lieliskām saķeres īpašībām. Satur sastāvdaļas, kas kavē ātro koroziju, tādējādi novēršot tūlītējo rūsēšanu, kas nereti parādās uz metāliskām virsmām, kad tās tiek apstrādātas ar ūdens bāzes produktu.

Siltumizturība līdz +100 C.

Lietošana

Lietošanai ārtelpās uz dzelzs, tērauda, alumīnija, cinka un cinkota skārda, svina, vara un lakota metāla loksnēm.

Lietošanai iekštelpās uz alumīnija, cinka, cinkota skārda, svina, vara un lakota metāla loksnēm.

Apstrāde

Substrātam ir jābūt tīram, cietam, sausam, atbrīvotam no putekļiem, taukiem un eļļas.

Noņemt lūpošo krāsu, oksīdu katlakmens un rūsas nosēdumus līdz tiek iegūts ciets un tīrs substrāts, izmantojot skrāpi, smilšpapīru vai tēraudu birsti (ST 2 sakaņā ar ISO 8501). Notīrīt ar Flügger Metal Pro Cleaner.

Notīrīt pelējumu, ja tāds ir, ar Flügger Facade Anti-Green.

Izmantot augstspiediena tīrīšanu, ja nepieciešams. Ir svarīgi virsmu noskalot ar tīru ūdeni pēc tīrīšanas līdzekļu lietošanas.

Ar smilšpapīru noberzt gludas vai krāsotas virsmas.

Nogruntēt metāla virsmas ārtelpās ar Flügger Metal Pro Anti-Corrosive Prime un tad apstrādāt virsmu ar Flügger Metal Pro Sheet Metal Paint.

Rūpīgi izmaisīt pirms lietošanas. Uzklāt ar otu vai arī ar bezgaisa aerosolu tajā pašā dienā, kad ir veikta virsmas tīrīšana.

Vienmēr izmantot otu pirmās kārtas uzklāšanai, lai pārliedzinātos, ka produkts iegūst labāko iespējamo saķeri ar substrātu.

Veikt virsmas apstrādi ar sķīdinātāju- vai ūdens bāzes krāsu divu nedēļu laikā maksimālai aizsardzībai. Labākajiem rezultātiem uzklāt gan grunti, gan galīgo klājumu divās kārtās.

Efektīva lietošana

Lai saglabātu produkta optimālās īpašības ir svarīgi ievērot intervālus starp klājumiem. Veikt tīrīšanu un apstrādi ar smilšpapīru uzmanību. Pārliedzināties, ka uzklāšanas proporcija atbilst praksē novērojamajam. Skatīt informāciju uz produkta etiķetes, kā arī iepazīties ar lietošanas pamācību

www.flugger.com

Tehniskā specifikācija

Tips:	Ūdens bāzes grunts, pret koroziju - veidota uz akrila/uretāna alkidsveķu un cinka fosfāta bāzes
Blīvums:	1,3kg/litrā
Cietās daļiņas:	Svars, %: 55
Uzklāšanas proporcija:	Tilpums, %: 33
Lietošanas temperatūra:	Aptuveni 8-12m2 litrā. Nodrošina mitrā slāņa biezumu aptuveni 100 µm biezumā un sausā slāņa biezumu aptuveni 40 µm biezumā.
Žūšanas laiks +20 C, 60% RH:	Min. lietošanas temp. lietošanas/žūšanas laikā +10 C, Max. gaisa mitrums: 80% RH
	Nožuvis lai pieskartos: 1 stunda
	Intervāls starp klājumiem: 2 stundas
	Nožuvis lai lietotu pēc aptuveni 4 stundām
Krāsojot nelielus priekšmetus, kuriem nav nepieciešama apstrāde ar smilšpapīru, intervāls starp klājumiem varbūt 4 stundas	Pilnībā nožuvis pēc vairākām dienām
Atšķaidīšana:	Nav atšķaidāms
Darbarīku tīrīšana:	Otas tīrītāju
Uzglabāšana:	Vēsā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā.

Atslēga: MULTI PRI

2011. gada augusts aizstāj 2011. gada februāri

Vienmēr pārliedzināties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju.

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas pieejama www.flugger.dk

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi.

Kontakti: produktsupportdk@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80

