

Produkta Datu Lapa

Laka Flügger Natural Wood Lacquer

Flügger



Zidaini matēta, pusspīdīga un spīdīga (Flügger Natural Wood Trælak)

Produkta īpašības

Ūdens bāzes laka iekšdarbiem trīs dažādās spīduma pakāpēs.

Veido zidaini matētu, pusspīdīgu vai spīdīgu klājumu ar izturīgu viegli kopjamu virsmu kas nedzeltē. Virsmu var atkārtoti atjaunot ar ūdens bāzes laku.

Pielietojums

Flügger Natural Wood Lacquer ir lietojama uz gaišo koksnes šķirņu virsmām kuras iepriekš nav lakotas/krāsotas un uz iepriekš lakotām durvīm, līstēm, mēbelēm.....

Laka lietojama ar Flügger Wood Stain beici klātām virsmām. Nelietot Flügger Wood Lacquer uz grīdām vai uz virsmām kur vajadzīga palielināta nodilumizturība.

Apstrāde

Virsmai jābūt tīrai, sausai. Ja vajadzīgs notīrīt virsmu ar Flügger Natural Wood Cleaner. Noslīpēt iepriekš lakotas virsmas. Samaisīt pirms lietošanas Uzklāt ar otu vai ar lakošanai paredzētu rullīti. Kad laka nožuvusi noslīpēt ar smalku smilšpapīru.

Atkārtoti uzklāt vēl vienu vai divas kārtas.

Nav lietojama ar izsmidzināšanas iekārtām.

Tīrīšana un apkope

Lakotās virsmas tīrīt ar Fluren 32.

Virsmu pirms lakas kārtas pilnīga nodiluma atkārtoti pārlakota ar Flügger Natural Wood Lacquer. Nomazgāt ar Flügger Natural Wood Cleaner pirms nākamajām lakošanas reizēm.

Laba prakse

Lakot ne biežāk kā divas reizes 24 stundu laikā.

Tehniskie dati

Tips:	Ūdens bāzes laka
Spīduma pakāpe:	Zidaini matēta 20, Pusspīdīga 50, Spīdīga 70
Blīvums:	0,86 kg/l
Sausais atlikums:	Zidaini spīdīgs: 25 no svara %, 24 tilpuma % Pusspīdīgs: 25 no svara %, 23 tilpuma % Spīdīga: 32 no svara %, 29 no tilpuma %
Uzklāšanas temperatūra :	Min. temperatūra žūšanas/cietēšanas laikā: +5 °C Max. mitrums 80 % RH
Patēriņš:	10-12 m ² /l vienā kārtā
Žūšanas laiks	20 °C, 60 % RH: Lai pieskartos : 1 stunda Pārlakošana: 4 stundas Pilnīga nožūšana: Vairākas dienas
Atšķīdīšana:	Nav atšķaidāma
Instrumentu tīrīšana:	Ūdens
Uzglabāšana:	Vēsā vietā noslēgtā traukā virs 0C temperatūrā

www.flugger.com