

FLUGGER dabīgā koka paneļa laka, balti pigmentēta



(FLUGGER Natural wood Panellak, white)

Produktu īpašības

Balti pigmentēta ūdens bāzes laka gaišas koksnes paneļu virsmām. Veido skaistu, pusmatētu, košāku koksnes izskatu saglabājot koksnes struktūru ar gandrīz neredzamu lakojumumu, kas nedzeltē. Virsma kļūst netīrumus atgrūdoša un ir viegli kopjama.

Pielietojums

Ieteicama gaiša koka paneļu, piemēram, priedes un egles apstrādei uz griestiem un sienām. Lietojama durvju, durvju kārpu, līstu lakošanai. Nav lietojama iepriekš krāsotu virsmu lakošanai.

Nav ieteicama lietošanai uz virsmām, kur vajadzīga liela nodilumizturība vai uz virsmām, kur notiek tieša ūdens iedarbība.

Uzklāšana

Pamatnei jābūt tīrai, sausai un cietai. Attīrīt no putekļiem. Noslīpēt zaru vietas. Lakojamai virsmai jābūt sausai un ar līdzīgu mitruma pakāpi, kā apkārtējai videi. Notīrīt iepriekš lakotas vai apstrādātas ar koksnes aizsardzības līdzekļiem virsmas ar FLUGGER Natural Wood Cleaner. Virsmas ir bijušas pakļautas nikotīna un kvēpu iedarbībai prasa ļoti rūpīgu tīrīšanu un mazgāšanu ar sekojošu skalošanu ar tīru ūdeni, kā arī turpmāko žāvēšanu. Spīdīgas virsmas noslīpēt ar smalku smilšpapīru.

Samaisīt pirms lietošanas. Uzklājiet ar otu vai izsmidzinot līdzenā slānī koka šķiedras garenvirzienā. Uzklāt laku 1-2 kārtās. Pirms nākošās lakas kārtas uzklāšanas viegli noslīpēt iepriekšējo lakoējuma kārtu ar smalku smilšpapīru.

Tīrīšana un apkope

Koka virsmas tīrīt ar maigu ziepjūdeni vai mazgāšanas līdzekli Flügger Fluren 32.

Labā prakse

Ja virsma ir bijusi iepriekš apstrādāta, tad noteikti vajadzīgs pārbaudes klājums uz neliela virsmas laukuma, lai varētu noteikt izskatu un saistspēju..

Tehniskie dati

Tips: ūdens bāzes laka, balti pigmentēta
 Spīduma līmenis: 20, pusmatēta
 Blīvums: 1,04 kg / l
 Cieto daļiņu: 21% svars, 19% tilpuma
 Darba temperatūra: min. darba temp. lietošanas laikā un
 žāvēšanas / sacietēšanas: +5 ° C
 Maks. gaisa mitrums 80% RH
 Patēriņš: 15 m / l vienā kārtā
 Žāvēšanas laiks pie 20 ° C, 60% RH: sauss, lai pieskartos: 1 stunda
 Pārkrāsošanas intervāls: 3 stundas
 Pilnīgi sacietējusi: Vairākas dienas
 Atšķaidīšanas: Nav jāatšķaida
 Instrumentu tīrīšana uc: Ūdens
 Uzglabāšana: Vēsā telpā bez sala un cieši noslēgtā
 Lūdzu, izlasiet arī uz etiķetes informāciju, kā arī iespējami ārstēšanu
 instrukcijas par
www.flugger.com

Galvenais: PANELLAK februāris 2010, aizstāj novembris 2008
 Vienmēr pārliecinieties, ka produkts datu lapa ir jaunākais izdevums.
 Lūdzu, skatīt arī informāciju uz etiķetes, kā arī uz Application Guide pie www.flugger.dk
 Visa informācija ir balstīta uz spēkā esošajiem tiesību aktiem, laboratorijas pārbaudēm un praktisku pieredzi.
 Kontaktpersona: produktsupportdk@flugger.com tālr. +45 76 30 33 80.