

Perform Airless

Flügger Perform ir Eco-marķēta krāsa

Produkta īpašības

Pilnīgi matēta griestu un sienu krāsa.

Ieteicama lietošanai telpās bez īpašām funkcionālām prasībām, kuras var tikt pakļautas vieglai nodiluma un netīrumu slodzei.

- **Laba kvalitātes -cenas attiecība**
- **Dziļš matējums**
- **Ekomarķējums**



Pielietojums

Sekundāra pielietojuma telpas, noliktavu telpas, garāžas, noliktavu telpas un mazumtirdzniecības veikali.

Betons, vieglais betons, apmetums, ķieģeļi, ģipškartona plāksnes, šķiedru apmetums, cementa šķiedru plātnes, cementa skaidu plātnes.

Pamatne

Jābūt tīrai, sausai, cietai un piemērotai virsmas apstrādei.

Apstrāde

Noņemiet vaļīgo materiālu un krāsu, tīrot un slīpējot.

Notīriet netīrumus, netīrumus, taukus un krītainos materiālus ar Fluren 37.

Ūdens plankumi vai virsmas, kas iekrāsotas ar nikotīnu vai kvēpiem, jātīra ar Fluren 49 un jāapstrādā ar Stop Primer. Cietām, gludām virsmām jābūt slīpētām, matētām un pēc vajadzības krāsotām ar Fix Primer.

Plaisas, nelīdzenumi un caurumi jānolīdzina.

Absorbējošas un porainas pamatnes jāgruntē ar Flügger Sealer.

Uzklājiet krāsu 1-2 kārtas.

Dažām krāsās toņiem nepieciešama papildu apstrāde.

Uzklāšana

Ota, rullītis vai airless iekārta.

Uzklājiet krāsu slejās mitru uz mitra un pabeidziet, rullējot tajā pašā virzienā

Vienmēr izmantojiet vienu produkta partijas numuru uz blakus esošām virsmām

Virsmas struktūras atšķirības var izraisīt krāsas novirzes

Aukstums/karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti

Materiāla temperatūra smidzināšanai, min. 12°C

Kondensāta veidošanās uz virsmas krāsas žūšanas laikā nedrīkst notikt.

Zema temperatūra un paaugstināts mitrums pagarina žāvēšanas laiku, pilnīgu sacietēšanu un atkārtotas pārkrāsošanas intervālu

Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazināt žāvēšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu

Vienmēr veiciet testa krāsojumu lai pārbaudītu un pieņemtu krāsas saķeri ar virsmu un gala rezultātu.

Rezultāts

Pilnībā matēta virsma ar zemu spīdumu.

Iztur tikai vāju nodiluma un tīrīšanas slodzi.

Apkārtējās vides informācija

Samaziniet krāsas atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums ir nepieciešams.

Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai lietošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: Vēsā, nesarstošā vietā stingri noslēgtā traukā.

Apkārtējās vides deklarācija: [Environmental Product Declaration](#)

Tehniskie dati

Spīdums	Matēts;5
Blīvums (kgs/l)	1.45
Sausais atlikums pēc svara %	52
Sausais atlikums pēc tilpuma%	30
Patēriņš (m²/ltr.)	8
Min.temperatūra krāsošanas un nožušanas laikā	Min. +10°C
Mitrums	Max. mitrums 80 % RH.
Žūšanas laiks pie 20° C, 60 % RH (stundas)	1
Pārkrāsojams pie 20° C, 60 % RH (stundas)	2
Pilnīgi nožuvis pie 20° C, 60 % RH (Dienas)	28
Mazgājamība saskaņā ar EN-13300/ISO-11998	4 klase
Atšķaidīšana	ūdens, parasti nav jāatšķaida
Instrumentu tīrīšana	Ūdens