

Iekštelpu radiatoru krāsa

Flügger Interior grupas produkti ir ūdens bāzes emaljas koka un metāla apdarei telpās. Produkti ir viegli lietojami un rada pievilcīgu un emaljai līdzīgu virsmu.

Īpašības

Karstumizturīga akrila emalja ar gludu, elastīgu konsistenci un labu izlīdzināšanos/saplūšanu. Ieteicama radiatoriem un apkures caurulēm; iztur temperatūru līdz 80 °C.



- Laba saplūšana
- Cietā virsma
- Iztur pastāvīgu karstuma iedarbību

Pielietojums

Dzelzs un metāla virsmas, kur vajadzīga pretkorozijas aizsardzība

Substrāts

Jābūt gruntētam, tīram, sausam, cietam un piemērotam krāsas apstrādei.

Apstrāde

Noņemiet vaļīgos materiālus un krāsu, tīrot un slīpējot.

Notīriet netīrumus, netīrību, taukus ar Fluren 37.

Nogrunvējiet tīru dzelzs un metāla virsmu ar Metal Pro Multiprimer.

Cietām, gludām pamatnēm jābūt noslīpētām matētām un, ja nepieciešams, gruntētām ar Fix Primer.

Krāsojiet tikai uz aukstām virsmām; uz karstām virsmām krāsa neplūst optimāli.

Uzklājiet krāsu 1-2 kārtās.

Uzklāšana

Ota, rullītis vai airless uzklāšana.

Izvēlieties piemērotus rīkus vēlamajai apdarei.

Uzklājiet krāsu mitru uz mitru un pabeidziet, uzklājot / rullējot vienā virzienā.

Vienmēr izmantojiet to pašu partijas numuru nepārtrauktām / vienas plaknes virsmām.

Aukstums vai karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti.

Materiāla temperatūrai, izsmidzinot, jābūt min. +12 °C.

Žāvēšanas/sacietēšanas laikā uz virsmas nedrīkst veidoties kondensāts.

Auksts laiks un augsts atmosfēras mitrums pagarina žāvēšanas laiku, pilnīga sacietēšana un atkārtotas pārklāšanas intervāls.

Augsta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žāvēšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Vienmēr lietojiet testa pārbaudi, lai pārbaudītu un pieņemtu adhēziju un rezultātus.

Vides informācija

Notīriet krāsu no instrumentiem un mazgājiet tos ar ūdeni. Atvediet uz vietējo pārstrādes centru krāsas paliekas. Samaziniet krāsu atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums ir nepieciešams. Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai lietošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: vēsā vietā, bez sala un cieši noslēgtā traukā

Papildu informācija

Reģistrēts Ziemeļvalstu ekomarķējuma celtniecības produktu datubāzē produktiem , kurus var izmantot ēkās ar Swan marķējumu.

Tehniskie dati

Produkta tips	Akrila emalja
Spīdums	40; Daļēji spīdīga
Blīvums (kg/l)	1,26
Cietvielas pēc svara %	48
Cietvielas pēc tilpuma. %	33
Nominālais patēriņš (m²/ltr.)	10.
Darba temp. uzklāšanas un žūšanas laikā	Min. +10°C
Mitrums	Maksimālais mitrums 80 % RH.
Žūšanas laiks 20° C temperatūrā, 60 % RH (stundas)	1
Pārkrāsojams 20° C temperatūrā, 60 % RH (stundās)	12
Pilnībā nožuvis 20° C temperatūrā, 60 % RH (dienas)	28
Mazgājamība pēc EN-13300/ISO-11998	1.klasei
Atšķaidīšana	ūdens. Izsmidzinot atšķaida ar līdz 10% ūdens .
Instrumentu tīrīšana utt.	Ūdens