

Sandplast LSR

Flügger Sandplast sērijas produkti ir lietošanai gatavas špakleļtepes. Produktiem ir vislabākās tehniskās īpašības efektīvai un racionālai lietošanai, kā arī atbilstība visaugstākajām Skandināvijas ekoloģiskajām prasībām.

Produkta īpašības

Špakleļtepe sausām telpām uzklāšanai ar rullīti vai izsmidzināšanai (airless). Satur polimēru vieglā tipa, vidējas graudainības pildvielas pastu, kas paredzēta špaktelēšanas nobeiguma kārtas uzklāšanai.

Pabeidziet darbu apstrādājot ar sienu segumu un/vai piemērotu griestu vai sienas krāsu vēlamajā krāsā un spīdumā.

- Īpaši plastiska konsistence
 - Viegli slīpējama
 - Spaiņa forma un tilpums 12l atvieglo darbu ar rullīti
- Gaiši pelēka krāsa



Pielietojums

Virsmu špaktelēšanai uz apmetuma, betona, vieglbetona un iepriekš krāsotas virsmas un kā apdares nobeiguma špaktele uz ģipškartona plāksnēm, kur šuves pildītas ar Sandplast 696 FOG vai Sandplast LB un ieklāta Marco Spark-Perf vai Sheetrock reģipša šuvju lentu.

Pamatne

Jābūt tīram, sausam, stingram un piemērotam virsmas apstrādei.

Apstrāde

Noņemiet vaļējus materiālus un krāsu, tīrot, slīpējot un noslaukot putekļus.

Notīriet netīrumus, netīrumus, taukus un krīta veidojošos materiālus tīrot ar Fluren 37.

Noslīpēt ar smilšpapīru līdzenas cietas, slidenas virsmas.

Uzklājiet špakteļi un izlīdziniet ar lāpstiņu.

Pirms jebkādas nākamās apstrādes noslīpējiet virsmu un nogruntējiet to.

Uzklāšana

Uzklājiet ar rullīti un izlīdziniet ar špakteļlāpstiņu.

Aukstums/karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti.

Žāvēšanas/cietēšanas laikā nedrīkst veidoties kondensāts.

Auksts un paaugstināts mitrums pagarina žūšanas laiku, pilnu sacietēšanas un pārklāšanas intervālu.

Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žūšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Saraušanās risks, ja pildvielas pasta nav pilnībā sacietējusi pirms nākamās kārtas uzklāšanas.

Vienmēr veiciet testa pārbaudi, lai pārbaudītu un pieņemtu adhēziju un rezultātu.

Sagaidāmais rezultāts

Vienmērīgi līdzena virsma papildu apstrādei.

Vides informācija

Notīriet krāsu no instrumentiem un mazgājiet tos ar ūdeni. Nogādājiet tekošas krāsas paliekas vietējā pārstrādes centrā. Samaziniet krāsas atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums ir nepieciešams. Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai lietošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: vēss, bez sala un cieši noslēgts

Papildu informācija

Produkts atbilst M1 prasībām: Būvmateriālu emisijas klasifikācija: Būvmateriālu ķīmiskās un sensorās testēšanas protokols.

Šim produktam tiek izsniegta: [Ražojumu vides deklarācija](#)

Tehniskie dati

Krāsa (apmets)	Gaiši pelēks
Blīvums (kg/l)	1.1
Cietvielu svars %	55
Cietvielu tilpuma %	50
Nominālais izkliedes ātrums (m²/ltr.)	1
darba temp. uzklāšanas un žāvēšanas/sacietēšanas laikā	+10°C
Mitrums	mitrums 80 % RH.
Žūšanas laiks 20° C temperatūrā, gaisa relatīvais mitrums 60 % (stundas)	2
Atkārtoti ārstējams 20° C temperatūrā pie 60 % (stundas)	20
Pilnībā sacietējis 20° C temperatūrā pie gaisa relatīvā mitruma 60 % (dienās)	28
Saskaņā ar ISO 16000-9:2011 (< µg/m²h pēc 28 dienām)	86
Adhēzija uz betona (MPa)	0.63
Slāņa biezums (nominālais mm)	2
Graudu izmērs (maks. mm)	0.2
Instrumentu tīrīšana u.c.	Ūdens

Pašreizējā TDS versija

2023. gada oktobris

Aizstāj TDS versiju

Februāris 2023