

Sandplast LSR Pro

Flügger Sandplast sērijas produkti ir lietošanai gatavas špakleļtepes. Produktiem ir vislabākās tehniskās īpašības efektīvai un racionālai lietošanai, kā arī atbilstība visaugstākajām Skandināvijas ekoloģiskajām prasībām.

Produkta apraksts

Profesionālas kvalitātes izsmidzināmā gatava lietošanai špaktele sausām telpām.

Satur vieglu, vidēji smalka pildījuma pastu, kas paredzēta špaktelēšanas nobeiguma kārtas uzklāšanai.

Virsmas apstrādi pabeidz apstrādājot ar sienas segumu un/vai piemērotu griestu vai sienu krāsu vēlāmajā krāsā un spīdumā.

- Īpaši plastiska konsistence
- Viegli slīpējama
- Gaiši pelēka krāsa



Pielietojums

Virsmu špaktelēšanai uz apmetuma, betona, vieglbetona un iepriekš krāsotas virsmas un kā apdares nobeiguma špaktele uz ģipškartona plāksnēm, kur šuves pildītas ar Sandplast 696 FOG vai Sandplast LB un ieklāta Marco Spark-Perf vai Sheetrock reģipša šuvju lentu.

Pamatne

Jābūt tīrai, sausai, stingrai un piemērotai virsmas apstrādei.

Apstrāde

Noņemiet vaļējus materiālus un krāsu, tīrot, slīpējot un noslaukot putekļus.

Notīriet netīrumus, netīrumus, taukus un krīta veidojošos materiālus tīrot ar Fluren 37.

Noslīpēt ar smilšpapīru līdzenas cietas, slidenas virsmas.

Uzklājiet špakтели un izlīdziniet ar lāpstiņu

Pirms jebkādas nākamās apstrādes noslīpējiet virsmu un nogruntējiet to.

Uzklāšana

Uzklājiet ar bezgaisa smidzinātāju vai krāsotāju rullīti un izlīdziniet ar špakteļlāpstiņu.

Aukstums/karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti.

Žāvēšanas/cietēšanas laikā nedrīkst veidoties kondensāts.

Auksts un paaugstināts mitrums pagarina žūšanas laiku, pilnu sacietēšanas un pārklāšanas intervālu.

Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žūšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Saraušanās risks, ja pildvielas pasta nav pilnībā sacietējusi pirms nākamās kārtas uzklāšanas.

Vienmēr veiciet testa pārbaudi, lai pārbaudītu un pieņemtu adhēziju un rezultātu.

Sagaidāmais rezultāts

Līdzena virsma kas piemērota tālākai apstrādei.

Vides aizsardzības informācija

No instrumentiem notīriet špakteli un pēc tam tos mazgājiēt ar ūdeni.
Šķidrās paliekas jānogādā vietējā atkritumu pārstrādes centrā.
Pirms darba novērtējiet nepieciešamo špakteles daudzumu, šādi samazinot pārpalikumus.
Atlikušo daudzumu saglabājiēt lietošanai nākotnē, šādi efektīvā veidā samaziniet ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: Vēsā, nesalstošā vietā noslēgtā traukā.

Papildu informācija

Produkts atbilst M1 prasībām: Būvmateriālu emisiju klasifikācija: Būvmateriālu ķīmiskās un sensorās testēšanas protokols.

Nordic Swan Ecolabel (3097 0008)

Šim produktam ir izsniegts: [Produkta vides deklarācija](#)

Ieteicamā slīpēšana ar smilšpapīru ar graudu 120-150 un vidēju ātrumu. Atbilst CE prasībām EN 15824,

Tehniskie dati

Krāsa	Gaiši pelēka	
Blīvums (kg/l)	1,10	
Cietvielu svars %	55	
Cietvielu sēj. %	50	
Min. darba temp. uzklāšanas un žāvēšanas/sacietēšanas laikā	Min. +10°C	
Mitrums	Maks. mitrums 80 % RH.	
Atkārtoti uzklājams 20° C temperatūrā, gaisa relatīvais mitrums 60 % (stundās)	16	
Pilnībā sacietējis 20°C temperatūrā, gaisa relatīvais mitrums 60 % (dienas)	28	
Emisijas acc. ISO 16000-9:2011 (< µg/m²h pēc 28 dienām)	86	
Adhēzija uz betona (MPa)	0,63	
Slāņa biezums (nominālais mm)	2	
Graudu izmērs (maks. mm)	0,2	
Instrumentu tīrīšana utt.	Ūdens	