

Wall Primer Pro

gruntskrāsa



Flügger Wall Primer Pro - gruntēšanas krāsa.

Veido sārmu noturīgu, matētu, izturīgu, viendabīgu un piesātinātu pamatni, kas ir piemērota apdarei ar griestu vai sienu krāsu vēlamojā kvalitātē.

Papildus perfektam rezultātam jūs ietaupāt uz nobeiguma krāsas patēriņu, jo gruntēta virsma ir mazāk krāsu uzsūcoša.

Produkta izmantošana

Ģipša, betona, apmetuma, ģipškartona plātņu un iepriekš krāsotu virsmu gruntēšana pirms krāsošanas ar griestu un sienu krāsu.

Izmanto arī stikla filca, stikla auduma un šķiedru filca krāsošanai.

Wall Primer PRO pielietojums var ievērojami uzlabot krāsojuma kvalitāti virsmās kuras pakļautas sānu apgaismojuma ietekmei vai uz virsmām tiek lietoti intensīvi krāsu toņi.

Nobeiguma krāsojumam ieteicams izmantot Flutex Pro, Flutex 2S vai Dekso sērijas sienu un griestu krāsas.

Virsmas

Jābūt tīrai, sausai, stingram un piemērotai virsmas apstrādei.

Virsmas sagatavošana

Noņemiet vaļīgo materiālu un krāsu, tīrot un slīpējot.

Notīriet netīrumus, netīrumus, taukus un krīta materiālus, tīrot ar Fluren 37.

Ūdenī šķīstošas krāsas izmaiņas, nikotīnu un kvēpus var notīrīt ar Fluren 49.

Krāsotas virsmas noslīpēt matētas un notīrīt slīpēšanas putekļus.

Ir jāaizpilda plaisas, nelīdzenumi un caurumi.

Absorbējošās un porainās pamatnes jāgruntē ar Flügger Sealer.

Ekosertifikāti



Uzklāšana

Ota, rullītis vai airless.

Uzklājiet mitru uz slapjas virsmas un pabeidziet, rullējot ar rullīti tajā pašā virzienā.

Aukstums/karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti.

Materiāla temperatūra izsmidzināmai krāsošanai (airless), min. 12°C.

Mitruma kondensācija (rasa...) žāvēšanas/sacietēšanas laikā nedrīkst notikt.

Zema temperatūra un paaugstināts mitrums pagarina žāvēšanas laiku, pilnīgas sacietēšanas un atkārtotas pārkrāsošanas intervālu.

Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žāvēšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Vienmēr veiciet testa apstrādi, lai pārbaudītu un pieņemtu adhēziju un rezultātu.

Vides informācija

Notīriet krāsu no instrumentiem un mazgājiet tos ar ūdeni.

Nogādājiet tekošas krāsas paliekas vietējā pārstrādes centrā.

Samaziniet krāsas atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums ir nepieciešams.

Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai lietošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: vēss, bez sala un cieši noslēgtā traukā

Papildu informācija

Šim produktam tiek izsniegta: [Ražojumu vides deklarācija](#)

Tehniskie dati

Spīdums	Matēts
Blīvums (kg/l)	1.44
Sausais atlikums pēc cietvielu svars %	64
Sausais atlikums pēc cietvielu tilpuma %	49
Nominālais patēriņš (m²/ltr.)	8
Darba temp. uzklāšanas un žāvēšanas/sacietēšanas laikā	Min. +10°C
Mitrums	Max. mitrums 80 % RH.
Žūšanas laiks 20° C temperatūrā, gaisa relatīvais mitrums 60 % (stundas)	1
Atkārtoti pārkrāsojams 20° C temperatūrā relatīvo mitrumu 60 % (stundas)	4
Pilnībā sacietējis 20° C temperatūrā, gaisa relatīvais mitrums 60 % (dienās)	28
Saskaņā ar ISO 16000-9:2011 (< µg/m²h pēc 28 dienām)	20
Atšķaidīšana	Ūdens. Airless var atšķaidīt 5-10 %.
Instrumentu tīrīšana u.c.	Ūdens