

Koksnes eļļa – Wood Oil

Flügger Wood Oil ir eļļas bāzes izstrādājumi kokmateriālu apstrādei ārdarbos. Tie aizsargā koka virsmu, vienlaikus nodrošinot arī koksnes struktūras un gadskārtu redzamību.

Produkta apraksts

Ūdens bāzes eļļa ar ūdeni atgrūdošām īpašībām. Lai nodrošinātu labāku izturību pret UV staru iedarbību un palielinātu virsmas kalpošanas laiku, ieteicams izmantot tonētu/pigmentētu produktu. Novērš pelējuma veidošanos un pelējuma augšanu uz virsmas.

- **Redzama gadskārtu un koksnes struktūra**
- **Ūdens atgrūdoša virsma**
- **Ūdens bāzes eļļa**



Virsmas

Koka klājumi (terases...), dārza mēbeles, žogi un citas koka konstrukcijas. Viegla tipa koksne (egle, priele.....) vai termokoksne.

Substrāts

Jābūt absorbējošam, tīram, sausam, cietam un piemērotam virsmas apstrādei. Produkta lietošana paredzēta pamatnēm, kuras iepriekš nav apstrādātas ar laku, krāsu vai koksnes aizsardzības līdzekļiem. Uz virsmas nedrīkst būt nepietiekami aizsargāta šķersgriezta koksne vai ilgstošs ūdens uzkrāšanās risks. Koksnes mitruma līmenis pirms eļļas apstrādes maks.- 18%.

Virsmas sagatavošana

Koksnes aizsardzības līdzekļi, krāsas un bojātās koksnes šķiedras ir pilnībā jānoņem mehāniski notīrot un slīpējot. Ar Terrace Cleaner notīriet netīrumus, taukus un krītainus materiālus. Apstrādājot sveķainu koksni (lapegle, ciedrs...), virsma iepriekš jānomazgā ar Terrace Cleaner, lai panāktu labāku eļļas iesūkšanos. Aļģes, pelējums un organiskais apaugums jānoņem, notīrot ar Facade Anti-green. Nevienmērīgas virsmas jānoslīpē līdz vienmērīgai virsmai.

Produkta iestrāde

Uzklājiet ar otu vai rullīti un rūpīgi iestrādājiet koksnē. Uzklājiet mitrs uz mitra veidā un veiciet izlīdzināšanu ar otu vienā virzienā. Atkārtojiet procesu, līdz koks ir vienmērīgi piesātināts, neveidojot eļļas slāni. Koksnē neiesūkusies liekā eļļa noteikti jānoņem ar lupatu ne vēlāk kā 15-20 minūšu laikā pēc uzklāšanas uz virsmas. Auksts laiks un augsts atmosfēras mitrums palielina žūšanas laiku, pilnīgu sacietēšanas un atkārtotas apstrādes intervālu. Augsta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žūšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu. Ieteicams veikt pārbaudes apstrādi lai pārbaudītu par eļļojuma atbilstību apstākļiem un prasībām. Aizsargājiet svaigi apstrādātu virsmu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

Nepieļaut rasas, miglas un citu veidu mitruma kondensēšanās iespēju uz nenožuvušām virsmām.

Izvairieties no darba tiešos saules staros.

Tikai pilnībā sacietējusi virsma sasniedz maksimālu noturību.

Paredzamais rezultāts

Bezkrāsains vai ietonēts/caurspīdīgs. Paredzamā ilgmūžība 1 gads.

Virsmas ilgmūžība atkarīga no koksnes kvalitātes, konstrukcijas, ieklāšanas veida un apkārtējās vides ietekmes. Tādēļ paredzamā ilgmūžība var būt lielāka vai mazāka.

Kopšanas eļļošanas nepieciešamību var pārbaudīt apslakot virsmu ar ūdeni.

Ja ūdens piliens izplūst pa virsmu, iesūcas un samitrina koksni, virsmai ir vajadzīga kopšanas eļļošana.

Informācija par vidi

Notīriet krāsu no instrumentiem un mazgājiet tos ar ūdeni.

Piesūcinātās ar eļļu lupatas jānovieto metāla konteinerā ar ūdenī (lai novērstu pašaiizdeģšanos) uz vismaz 16 stundām.

Produkta paliekas nogādājiet vietējā pārstrādes centrā.

Samaziniet krāsu atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums vajag.

Krāsu atlikumu paturiet lietošanai nākotnē, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana : vēss, bez sala un cieši noslēgts

Aizsardzības aprīkojums : Krāsošana: acu aizsardzība, cimdi. Slīpēšana: elpošanas orgānu aizsardzība.

Tehniskie dati

Produkta veids

Koksnes eļļa

Blīvums (kg / litrs)1.01

Sausais atlikums pēc svāra-22%

Sausais atlikums pēc apjoma-21%

Patēriņš 4-10(m² / l).

Maks. mitrums 80% RH.

Sauss, lai to varētu pieskarties pie 20 ° C, 60% RF -1 stunda

Pilnībā nožuvīš pie 20 ° C, 60% RF-28 dienas

Atšķaidīšana -Neatšķaidiet

Instrumentu tīrīšana-Ūdens

Papildinformācija

Reģistrēts Ziemeļvalstu ekomarkējuma būvizstrādājumu datu bāzē produktiem, kurus var izmantot ēkās ar Gulbja etiķeti.