

Koksnes eļļa – Wood Oil Impredur

Flügger Wood Oil ir eļļas bāzes izstrādājumi kokmateriālu apstrādei ārdarbos. Tie aizsargā koka virsmu, vienlaikus nodrošinot arī koksnes struktūras un gadskārtu redzamību.



Produkta apraksts

Speciāla ūdens bāzes eļļa ar ūdeni atgrūdošām īpašībām. Satur UV filtru, kas pasargā no saules kaitīgajiem stariem. Lai nodrošinātu labāku izturību pret UV staru iedarbību un palielinātu virsmas kalpošanas laiku, ieteicams izmantot tonētu/pigmentētu produktu. Novērš pelējuma veidošanos un pelējuma augšanu uz virsmas.

- **Redzama gadskārtu un koksnes struktūra**
- **Īpaša ūdens atgrūdoša virsma**
- **Satur UV filtru**

Virsmas

Koka fasādes, dārza mēbeles, logi un durvis un citas koka konstrukcijas. Viegļā tipa koksne (egle, priede.....) un cietā vai tropiskas izcelsmes koksne (ozols, tīkkoks,.....) vai termokoksne.

Substrāts

Jābūt absorbējošam, tīram, sausam, cietam un piemērotam virsmas apstrādei. Produkta lietošana paredzēta pamatnēm, kuras iepriekš nav apstrādātas ar laku, krāsu vai koksnes aizsardzības līdzekļiem. Uz virsmas nedrīkst būt nepietiekami aizsargāta šķērsgriezta koksne vai ilgstošs ūdens uzkrāšanās risks. Koksnes mitruma līmenis pirms eļļas apstrādes maks.- 18%.

Virsmas sagatavošana

Koksnes aizsardzības līdzekļi, krāsas un bojātās koksnes šķiedras ir pilnībā jānoņem mehāniski notīrot un slīpējot. Ar Terrace Cleaner notīriet netīrumus, taukus un krītainus materiālus. Apstrādājot sveķainu koksni (lapegle, ciedrs...), virsma iepriekš jānomazgā ar Terrace Cleaner, lai panāktu labāku eļļas iesūkšanos. Aļģes, pelējums un organiskais apaugums jānoņem, notīrot ar Facade Anti-green. Nevienmērīgas virsmas jānoslīpē līdz vienmērīgai virsmai. Jauni vai iepriekš apstrādāti bet absorbējoši substrāti jāgruntē ar gruntēšanas eļļu 01 WoodTex Oil Primer.

Produkta iestrāde

Uzklājiet ar otu vai rullīti un rūpīgi iestrādājiet koksne. Uzklājiet mitrs uz mitra veidā un veiciet izlīdzināšanu ar otu vienā virzienā. Atkārtojiet procesu, līdz koks ir vienmērīgi piesātināts, neveidojot eļļas slāni. Koksne neiesūkusies liekā eļļā noteikti jānoņem ar lupatu ne vēlāk kā 15-20 minūšu laikā pēc uzklāšanas uz virsmas. Auksts laiks un augsts atmosfēras mitrums palielina žūšanas laiku, pilnīgu sacietēšanas un atkārtotas apstrādes intervālu. Augsta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žūšanas laiku un pilnīgu

sacietēšanu.

Vienmēr lietojiet testa krāsojumu, lai pārbaudītu un akceptētu saķeri un rezultātus

Aizsargājiet svaigi krāsotu virsmu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

Veiciet atbilstošus pasākumus pret mitruma un nokrišņu iedarbību uz svaigi krāsotām virsmām.

Nepieļaut rasas, miglas un citu veidu mitruma kondensēšanās iespēju uz nenožuvušām virsmām.

Izvairieties no darba tiešos saules staros.

Tikai pilnībā sacietējusi virsma sasniedz maksimālu noturību.

Paredzamais rezultāts

Bezkrāsains vai ietonēts/caurspīdīgs. Paredzamā ilgmūžība 1-2 gadi.

Virsmas ilgmūžība atkarīga no koksnes kvalitātes, konstrukcijas, ieklāšanas veida un apkārtējās vides ietekmes. Tādēļ paredzamā ilgmūžība var būt lielāka vai mazāka.

Kopšanas eļļošanas nepieciešamību var pārbaudīt apslakot virsmu ar ūdeni. Ja ūdens piliens izplūst pa virsmu, iesūcas un samitrina koksni, virsmai ir vajadzīga kopšanas eļļošana.

Informācija par vidi

Notīriet krāsu no instrumentiem un mazgājiet tos ar ūdeni. Produkta paliekas nogādājiet vietējā pārstrādes centrā. Samaziniet krāsu atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums vajag. Krāsu atlikumu paturiet lietošanai nākotnē, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana : vēss, bez sala un cieši noslēgts

Aizsardzības aprīkojums : Krāsošana: acu aizsardzība, cimdi. Slīpēšana: elpošanas orgānu aizsardzība.

Tehniskie dati

Produkta veids

Koksnes eļļa

Blīvums (kg / litrs)1.01

Sausais atlikums pēc svāra-22%

Sausais atlikums pēc apjoma-21%

Patēriņš 12 (m² / l)

Maks. mitrums 80% RH.

Sauss, lai to varētu pieskarties pie 20 ° C, 60% RF -1 stunda

Pilnībā nožuvis pie 20 ° C, 60% RF-28 dienas

Atšķaidīšana -Neatšķaidiet

Instrumentu tīrīšana-Ūdens

Papildinformācija

Reģistrēts Ziemeļvalstu ekomarkējuma būvizstrādājumu datu bāzē produktiem, kurus var izmantot ēkās ar Gulbja etiķeti.