

MAKROFLEX BA141

Jumtu blīvējums uz bituma pamata

Iepakojums: 300 ml kartridžs

MAKROFLEX BA141 jumtu blīvējums ir plastiski-elastīgs blīvējums uz polimēru un bituma pamata ar šķīdinātāju dažādu virsmu līmēšanai un labošanai. Tikstropa masa, kas labi pielīp pie tādiem dažādiem celtniecības materiāliem kā bituma virsmas, koksne, izolācijas plāksnes, metāls, plastmasa, betons u.c. Tas labi pielīp arī zemākās temperatūrās un pie mitrām virsmām. Lielisks ātrai jumtu, notekcauruļu, dūmvadu u.c. labošanai. Blīvējumu var izmantot arī siltumnīcu celtniecībā, pamatu starpkārtu veidošanā un citiem blīvēšanas darbiem zem zemes. Sacietējis blīvējums ir izturīgs pret UV starojumu, pastāvīgu mitrumu, nodilumu un spiedienu, kas pielikts virsmai.

RAKSTUROJUMS

- Teicama adhēzija pie vairuma materiālu
- Viegli lietot
- Paliek elastīgs pēc sacietēšanas
- Blīvējamās virsmas var būt mitras
- Tikstropa masa – nav difūzijas vai pilēšanas
- Nesatur azbestu
- Aizsargā pret rūšēšanu un mitrumu
- Viegli uzliesmojošs (kad tiek lietots pareizi)
- Ļoti izolējošs

PIELIETOJUMS

- Jumtu salaidumu, spraugu un plaisu blīvēšanai
- Salaidumu starp noteku un jumta elementu blīvēšanai
- Ātrai jumta elementu sūču labošanai
- Aukstā saistviela visiem jumta materiālu tipiem
- Remontiem ārkārtas situācijā pat lietus laikā
- Salaidumu savienošanai celtniecībā

STABILITĀTE

Produkta kvalitāte saglabājas nemainīga 12 mēnešus pēc izgatavošanas datuma, uzglabājot vēsā (starp +5°C un +25°C), sausā vietā neatvērtos kartridžos.

LIETOŠANA

Savienojamām virsmām jābūt brīvām no putekļiem un taukvielām. Virsmas drīkst būt mitras - šādā gadījumā ir ieteicams iepriekš pārbaudīt pielipšanu. Pielietošanas temperatūra ir starp +5 °C un +35 °C, bet istabas temperatūra ir vislabākā. Apstrādājot lielas virsmas, blīvējumu ir ieteicams uznest svītru vai punktu veidā, lai pāātrinātu šķīdinātāja iztvaikošanu.

SAVIENOŠANA

Nogriezt kartridža galu un uzskrūvēt sprauslu uz kartridža. Sprauslas galam jābūt nogrieztam slīpi (apmēram 45° leņķī) atbilstoši savienojuma platumam. Kartridžu ievietot silikona pistolē. Pildījumu cieši iespiest savienojumā. Īpaša uzmanība jāpievērš apmaļu pielipšanai. Silikonu nogludināt ar slapju koka gabalu vai šuvju veidotāju.

SAVIENOJUMA IZMĒRS: minimālais platums 5 mm / maksimālais platums 30 mm / minimālais dziļums 2 mm / **ieteikums:** savienojumiem ar platumu starp 6 – 12 mm blīvējuma dziļums 6 mm.

TĪRĪŠANA: ar vaišpirtu tūlīt pēc lietošanas.

NOVĒRTĒTAIS PATĒRIŅŠ: 450 g/m²

LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

- Makroflex BA141 nevar krāsot
- Var lietot tikai uz sintētiskiem materiāliem, kas nesatur plastifikatoru
- Savietojamība ar presēto polistirolu ir dažāda. Šādā gadījumā BA141 ir jāuzklāj uz virsmas, bet nekad uz polistirola
- Kontakts ar minerāļlājm mīkstina produktu

DROŠĪBA

Satur trihloretilēnu. Bīstams. Pielietojot noslēgtās telpās, ir svarīgi nodrošināt labu ventilāciju. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acis. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un aizsargapģērbu.

TEHNISKIE DATI

NESACIETĒJUSI GUMIJA

Pamata sastāvdaļa	SBS modificēts bitums
Blīvums (ISO 1183)	1,27 - 1,32 g/cm ³
Uzņemšanas temperatūra	+5 °C ... +35 °C
Izspiešanas ātrums	320 g/min
Plēvītes izveidošanās laiks (23 °C, 50 % RH)	30 min
Sacietēšanas ātrums (23 °C, 50 % RH)	0,5 mm/24h

SACIETĒJUSI GUMIJA

Temperatūras izturība	-30 °C ... +80 °C
Krāsa	melna
Izturība pret UV starojumu	teicama