

MAKROFLEX FX130

Akrila blīvējums

Iepakojums: 280 ml kartridžs

MAKROFLEX FX130 akrila blīvējums ir vienkomenta salaidumu blīvējums uz akrila lateksa masas pamata. Piemērots plaisu un savienojumu aizpildīšanai gan telpās, gan ārā apstākļos. Aptuveni vienu stundu pēc blīvējuma pielietošanas uz tā var uznest pārklājumus, kas veidoti gan uz šķīdinātāju gan ūdens pamata. Tas ir ūdensnecaurlaidīgs, bet nevar tikt izmantots savienojumu blīvēšanai, kuri kontaktā ar ūdeni ir pastāvīgi. Akrila blīvējumu var lietot visiem savienojumiem ar zemu izkustēšanās spēju. Labi pielīp pie betona, ķieģeļu, koka, ģipša plāksņu, krāsotām, lakotām un citām virsmām. MAKROFLEX FX130 ir piemērots visām porainām virsmām.

RAKSTUROJUMS

- Ļoti labas pielietošanas iespējas
- Saglabā elastību
- Var tikt nokrāsots
- Var tikt pielietots uz mitrām virsmām
- Izturīgs pret UV starojumu
- Bez smakas
- Ūdensnecaurlaidīgs
- Nesatur šķīdinātāju

PIELIETOJUMS

- Konstrukciju ar zemu izkustēšanās spēju savienojumu blīvēšanai starp ķieģeļiem, betonu, kokmateriāliem u.c.
- Salaidumu un plaisu aizpildīšanai griestos
- Plaisām palodzēs un durvju stenderēs
- Plaisu aizpildīšanai apmetuma plāksnēs
- Ieplaisājušu virsmu izlīdzināšanai

STABILITĀTE

Produkta kvalitāte saglabājas nemainīga 12 mēnešus pēc izgatavošanas datuma, uzglabājot vēsā (starp +5°C un +25°C), sausā vietā, neatvērtos kartridžos. Sargāt no sasalšanas!

LIETOŠANA

MAKROFLEX FX130 temperatūrai pielietošanas brīdī jābūt vismaz +15°C, un salaidumus var veidot temperatūrās, kas pārsniedz +5°C un gaisa mitrumā zem 80 %. Savienojamām virsmām jābūt tīrām. Tās var būt mitras, bet ne slapjas. Ļoti taukainas virsmas ir jānotīra ar acetonu vai MAKROFLEX CLEANER. Ja salaidumā ir vecs pildījums, adhēzija būs sliktā un tādēļ vecais pildījums ir pilnīgi jāaizvāc un virsmas jānotīra.

Piezīme: laika apstākļiem jābūt piemērotiem, lai pirms lietus iedarbības uz blīvējuma virsmas paspētu izveidoties noturīga plēvē.

SAVIEŅOŠANA

Nogriezt kartridža galu un uzskrūvēt sprauslu uz kartridža. Sprauslas galam jābūt nogrieztam slīpi (apmēram 45° leņķī) atbilstoši savienojuma platumam. Kartridžu ievietot silikona pistolē. Pildījumu cieši iespiest savienojumā. Īpaša uzmanība jāpievērš apmaļu pielīpšanai. Ļoti porainām virsmām ir ieteicams uznest atšķaidīta MAKROFLEX FX130 apakšslāni (viena daļa MAKROFLEX FX130 un divas daļas ūdens) vai speciālu apakšslāni. Pirms salaidumu veidošanas

apakšslānim ir jābūt pilnīgi sausam! MAKROFLEX FX130 var krāsot aptuveni vienu stundu pēc tā pielietošanas. Darbārtkus un notraipītās virsmas pirms pildījums nav sacietējis var notīrīt ar ūdeni.

SAVIEŅOJUMA IZMĒRS: minimālais platums 5 mm / maksimālais platums 20 mm / minimālais dziļums 5 mm / ieteikums: platums = dziļums.

TĪRĪŠANA: ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

MAKROFLEX FX130 nevajadzētu lietot:

- Savienojumu blīvēšanai, kuri kontaktā ar ūdeni ir pastāvīgi

DROŠĪBA

Strādājot ar blīvējumu, valkāt parastu darba aizsargapģērbu.

TEHNISKIE DATI

Sistēma	akrila dispersija
Blīvums (ISO 1183)	1,64 - 1,7 g/cm ³
Uzņemšanas temperatūra	+5°C ... +40°C
Plēvītes izveidošanās laiks (23 °C, 50 % RH)	maksimāli 50 min
Cietība (Shore A)	~ 30
Sacietēšanas ātrums (23 °C, 50 % RH)	1 mm/dienā
Temperatūras izturība, sacietējušam	-20°C...+80°C
Rukums (DIN 52451)	~ 20%
Modulis 100 % pagarinājumā (ISO 8339)	0,1 N/mm ²
Krāsa	Balta
Pagarinājums saplīstot	~ 200%

NOVĒRTĒTAIS PATĒRIŅŠ

Tekoši metri no 300 ml kartridža

		Savienojuma platums (mm)								
Blīvējuma biezums (mm)		3	4	6	8	10	12	15	20	25
4	25	18	13	10	7	6	5	3,5	-	
5	20	15	10	7	6	5	4	3	-	
6	17	13	8	6	5	4	3,25	2,25	-	
8	13	10	6	4	4	3	2,4	1,75	-	
10	10	8	5	3	3	2	2	1,5	1,25	