

2in1 Heizkörperlack

Radiatoru krāsa uz ūdens bāzes

Divi vienā – Balta, speciāla akrila emalja + grunts,
kas paredzēta sildelementu krāsošanai iekšdarbos



Pamatinformācija

Pielietošana	Uz ūdens bāzes. Balta, spīdīga akrila emalja apkures sildelementu: radiatoru, cauruļu krāsošanai. Nedzeltē un karstumnoturīga līdz +120° C. Krāsojot labi izlīdzinās pa virsmu un noklāj stūrus. Veido nodilumnoturīgu pārklājumu ar stabilu spīdumu. Laba segtspēja. 2in1 Heizkörperlack piešķirts Vācijas ekoloģijas marķējums „Zilais eņģelis“, kas apliecina nekaitīgumu apkārtējai videi.
Īpašības	Atšķaidāma ar ūdeni; labi noklāj stūrus; iekšdarbiem; Ātri žūst; Nedzeltē; Veido gludu virsmu.
Krāsa	balta
Spīduma pakāpe	Spīdīga
Blīvums	Apm. 1,3 g/cm³
Saistviela	Speciāla akrilāta dispersija
Iepakojums	375 ml, 750 ml, 2.5 l

Uzklāšana

Pamatnes	Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām, attaukotām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas, porainas pamatnes gruntēt ar düfa Premium Tiefgrund LF. Metāla virsmas attīrīt mehāniski no rūsas un eļļām. Asos stūrus noapaļot. Nestabilos, atlobījušos un saplaisājušos vecos krāsas slāņus notīrīt pilnībā. Stablu veco pārklājumu notīrīt un rūpīgi noslīpēt. Ja nepieciešams, pārbaudīt saderību ar jauno krāsu ar līmlentas palīdzību.
Gruntēšana	düfa 2in1 Heizkörperlack uzklāt bez iepriekšējas gruntēšanas, izņemot sekojošas virsmas, kas ir jāgruntē: jaunas, nekrāsotas metāla virsmas gruntēt, lai aizsargātu no rūsas, kā arī vecus krāsojumus - adhēzijas uzlabošanai, iesakām gruntēt ar düfa Allgrund.

Krāsošana	Apkures radiatoriem, pirms krāsošanas, ļaut atdzist. Uzklāt 1-2 kārtas neatšķaidītu dūfa 2in1 Heizkörperlack, izmantojot otu, rullīti vai smidzinātāju (izsmidzinot var atšķaidīt ar ūdeni vajadzīgās konsistences iegūšanai maks. 5%). Iesakām izmantot speciālās akrilkrāsu otas un rullīšus.
Patēriņš	apm. 10 m ² /l vienā kārtā uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.
Tonēšana	Krāsa var tikt tonēta gaišos toņos tonējamās mašīnās.
Instrumentu tīrīšana	Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.
Žūšanas laiks	Ja gaisa temperatūra ir +20 °C un relatīvais mitrums 60%, putekļi nelīp pēc 1 stundas, krāsa ir nožuvusi un pārkrāsojama pēc 8 stundām. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var būtiski ietekmēt žūšanas laiku.
Uzklāšanas temperatūra	Min. virsmas un gaisa temperatūra +8 °C uzklāšanas un žūšanas laikā. Pirms uzklāšanas rūpīgi samaisīt.
Uzglabāšana	labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 5 gadi - skatīt marķējumu uz iepakojuma.
GOS robežvērtības	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/i): 140 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir < 1 g/l GOS.
Utilizācija	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.