

Ultra Holzlasur

Tvaikus caurlaidīga un UV-staru noturīga beice (lazūra) ārdarbiem



Pamatinformācija

Īpašības

Dekoratīva, nearomātiskos šķīdinātājus saturoša beice (lazūra) ārdarbiem. Lieliski izceļ koka tekstūru, veido vidēji sedzošu, pusspīdīgu aizsargkārtu. Apstrādājot logus un durvis, virsmas pēc nožūšanas nebloķējas – nesalīp.

- **Augsta izturība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem;**
- **Paaugstināta un ilgstoša aizsardzība pret UV-stariem, jo īpaši tumšākiem toņiem;**
- **Tvaikus caurlaidīga;**
- **Bez nepatīkama aromāta;**
- **Tiksotropa – nepil strādājot uz vertikālām virsmām un griestiem;**
- **Elastīga, triecienizturīga;**
- **Veido ūdeni atgrūdošu virsmu;**

Pielietošana

Piemērota tādu jaunu un atjaunotu koka virsmu apstrādei, kā koka logi, durvis, vārti, slēgi, koka fasādes, mājas, guļbūves, utt. Sevišķi piemērota lielu virsmu pārklāšanai, jo neveido redzamas salaiduma vietas.

Krāsu toņi

Eiche/ozols, Teak/tīkkoks, Palisander/palisandrs, Nussbaum/riekstkoks, Ebenholz/melnkoks, Mahagoni/sarkankoks, Farblos/bezkrāsains, Kiefer/priede. Papildus iespējams ietonēt 14 individuālus toņus SN Select krāsu tonējamās mašīnās pēc Farben Erleben toņu kartes.

Spīduma pakāpe

Pusspīdīga

Blīvums

Apm. 0,9 g/cm³ (atkarībā no toņa)

Sausais atlikums

48 % +/- 2% (atkarībā no toņa)

Sastāvdaļas

Alkīda sveķi, dabīgā eļļa, neorganiskie pigmenti, bezaromātiskais šķīdinātājs, glikolesteris, piedevas.

Iepakojumi

375ml / 750ml / 2,5L

Uzklāšana

Pamatnes

Apstrādājamajai koksnei jābūt tīrai, sausai un bez atdalošām vielām (sūnas, aļģes, sveķi, eļļas, putekļi utml.) Vecos nolupušos beicējumus notīrīt noslīpējot šķiedru virzienā. Noapaļot malas. Sveķu izdalījumus pirms apstrādes nomazgāt ar nitroatšķaidītāju. **Koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 15-18%.** Koksni, ko apdraud iespējama zilēšana, pelējums vai puve, ārdarbos 2x gruntēt ar Super Nova Holzgrund vai Holzschutzgrund.

Iestrāde	Neilgu laiku pirms lietošanas samaisīt. Samaisot uz laiku lazūrai zūd tiksotropās īpašības. Lietot neatšķaidītu, beice ir gatava lietošanai. Uzklāt ar otu 2-3 kārtās ar aptuveni 12 stundu starplaiku. Tikai krāsainās lazūras aizsargā no UV-stariem un virsmas melnēšanas, tāpēc bezkrāsaino lazūru ārdarbos iestrādāt tikai kombinācijā ar tonētajām. Visi toņi savā starpā ir jaukami. Bezkrāsaino lazūru sajaucot ar kādu no tumšajiem toņiem, var panākt to gaišāku un caurspīdīgāku. Ar katru kārtu lazūra kļūst tumšāka, sedzošāka, intensīvāka. Izmantojot vairākus iepakojumus, vēlams izmantot no vienas ražošanas partijas (uzlīme uz vāka)! Vienmēr iesakām iepriekš apstrādātai koksnei uzklāt izmēģinājuma kārtu.
Iestrādes temperatūra	Minimālā virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā.
Patēriņš	apm. 9 - 10m ² /l jeb 90 – 100 ml/m ² vienā kārtā uz gludām, viegli uzsūcošām virsmām. Tas var būtiski atšķirties atkarībā no koksnes tipa un uzsūktspējas. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.
Instrumentu tīrīšana	Pēc darba beigām nekavējoties instrumentus mazgāt ar Super Nova Verdünner AF (vaitspirtu).
Žūšanas laiks	Pie +20°C un 65% relatīvā mitruma putekli nelīp pēc apm. 4 stundām. Tālāk apstrādājama pēc apm. 12-24 stundām. Pie zemākām temperatūrām un augstāka relatīvā mitruma, žūšanas laiks var būtiski pieaugt.
Uzglabāšana	Labi noslēgtos traukos vēsā vietā. Sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 7 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.
Uzmanību!	Satur 2-butanona oksīmu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Sargāt no bērniem. Ja norīts nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Aizliegts izliet kanalizācijā. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.
GOS robežvērtības	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produkts satur: maks. 400 g/l GOS.
Utilizācija	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Piezīmes

Vispārīgās prasības virsmas pārklāšanai:

Rūpīgi notīriet pamatni, jo īpaši no atlobījušās krāsas, alģēm vai sūnām, krītiem un citām saķeri traucējošām vielām, piemēram, netīrumiem, sveķiem, vasku, eļļām, u. c., veicot piemērotus pasākumus.

!!! Pelēkā koksne mehāniski pilnībā jānoņem līdz pat veselai koksnei.

Ar sveķiem bagātas un lipīgas koksnes virsmas notīriet ar nitro atšķaidītāju un ļaujiet tām labi nožūt.

Izžāvējiet sveķu kabatas. Noapaļojiet malas.

Koksnes mitruma saturs, ko mēra vairākās vietās vismaz 5 mm dziļumā, nedrīkst pārsniegt 15 % izmēru ziņā stabilām detaļām un 18 % - ierobežotu izmēru un izmēru ziņā nestabilajām detaļām.

Pārklājamā virsma vai slodzi nesoši vecie pārklājumi pirms tam vēlreiz jāpārbauda, vai tie ir saderīgi ar jauno materiālu. Turklāt jāņem vērā konstruktīva koka aizsardzība ārējās zonās. Krāsas bojājumus nevar izslēgt gadījumā, ja koksnes konstrukcijas aizsardzība ir nepietiekama.

	Pamatnes	Gruntēšana un starpposma pārklājums	Virskārtas pārklājums
1.	Neapstrādātas izmēra ziņā stabilas vai nelielas koksnes detaļas ārdarbos	2x ar Super Nova Holzgrund/Holzschutzgrund, 1x ar Super Nova Ultra Holzlasur, starpposma slīpēšana pēc katras kārtas.	1x ar Super Nova Ultra Holzlasur
2.	Iepriekš apstrādātas izmēra ziņā stabilas vai nelielas koksnes detaļas ārdarbos	Noslīpēt nebojātus vecos pārklājumus, gruntēt (neapstrādātu koksni) 1x Super Nova Holzgrund/Holzschutzgrund, 1x ar Super Nova Ultra Holzlasur.	ja nepieciešams, 1x ar Super Nova Ultra Holzlasur

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Baltica UAB

Trakėnų g-vė 3, Trakiškių km.,
Marijampolės savivaldybė LT-68115
Tel. +370 34327355, Mob. +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt

www.supernova-krasas.lv