

Ceresit



Vienmērīgi gluda siena

Ceresit CT 29 un **CT 34** ir augstas kvalitātes izstrādājumi, kas vienmēr garantē gludu sienas virsmu.

Vai jums pirms sienas apdares ar keramiskajām flīzēm, mozaīku, tapetēm vai pirms krāsošanas nepieciešams to izlīdzināt? Aizpildīt padziļinājumus vai izlīdzināt celtniecības bloku virsmu? Izvēlieties, kurš no izstrādājumiem jums piemērots vairāk!



Henkel

Kvalitāte profesionāļiem

Sienu izlīdzināšanas maisījumi iekšdarbiem un āra darbiem Ceresit CT29 un CT34

CT 29

Pelēks minerāls špakteles maisījums apmetuma uzlabošanai un sienu izlīdzināšanai.

CT 29 ir piemērots minerālo materiālu pamatvirsmu izlīdzināšanai pirms keramisko flīžu un siltumizolācijas materiālu piestiprināšanas, kā arī tradicionālajiem apmetuma darbiem. Ar maisījumu var aizpildīt padziļinājumus un rievās, kuras radušās veicot instalācijas darbus. CT 29 īpašības nodrošina iespēju to kā plānu izlīdzinošo kārtu uz sienām un griestiem, kas pilnībā nosedz nelīdzienās un grubulainās vietas uz cementa apmetuma un kaļķa-cementa apmetumu virsmām.

Pirms špaktelēšanas sākšanas darba virsmas ir jāsamitrina. Virsmām ir jābūt mitrām, taču ne pārāk slapjām. Sausas virsmas un ļoti uzsūcošas virsmas, īpaši gāzbetona vai silikāta bloku mūrus, ir ieteicams iepriekš nogruntēt ar līdzekli CT 17. Uz sagatavotās pamatvirsmas špakteles maisījuma kārtu ir jāuzklāj lielā laukumā un pēc tam, izmantojot metāla rīvdēli, jānolīdzina. Kad materiāls ir jau nedaudz apžuvis, to var nogrudināt. Lai aizpildītu dziļus nelīdzienumus, CT 29 jāsamaisa ar mazāku ūdens daudzumu, nekā paredzēts. Pēc nelīdzenumu aizpildīšanas un maisījuma nožūšanas, visa virsējā virsma ir jāizlīdzina ar pareizās konsistences špakteles masu.

Izejvielu samaisīšanas proporcijas:	1,1-1,3 l ūdens uz 5 kg
	5,7-6,2 l ūdens uz 25 kg
Izmantošanas temperatūra:	+5° līdz +25 °C
Lietošanas ilgums:	līdz 2 stundām
Aptuvenus materiāla patēriņš:	apmešanai: aptuveni 1,8 kg/m ² uz katru 1 mm biezu kārtu
	padziļinājumu aizpildīšanai: aptuveni 1,8 kg/dm ³

CT 34

Balts minerāls maisījums gludu virsmu iegūšanai, tradicionālā apmetuma uzlabošanai un plānas apmetuma kārtas izveidošanai kā iekšdarbos, tā arī āra darbos.

CT 34 tiek izmantots Ceresit Ceretherm ārējās siltināšanas sistēmās, lai iegūtu gludu apmetuma virsmu, kā arī tradicionālo un kaļķa-cementa apmetumu uzlabošanai iekšējās un āra darbos. Apmetumu var izmantot kā dziļu caurumu aizpildīšanai (piemēram, kanāli pēc kabeļu montāžas darbiem), tā arī apmetuma virsmas nogrudināšanai un pilnīgai nolīdzināšanai.

CT 34 īpašības nodrošina iespēju to uzklāt uz sienām un griestiem plānā kārtā, nasegt raupjas un nelīdzēnas cementa un kaļķa-cementa apmetumu virsmas. Apdares špakteles kārtas biezums var būt līdz 5 mm. Sausas virsmas un ļoti uzsūcošas pamatnes, īpaši gāzbetona vai silikāta sienas, ir ieteicams nogruntēt ar Ceresit CT 17. Maisījums jāuzklāj uz virsmas un jānogrudina ar garu metāla špaktelīpstu. Kad materiāls ir sabiezējis (pēc 90 minūtēm), to var nogrudināt ar rīvdēli ar švammes vai filca paliktņi vai arī strukturēt ar garu putoplasta rīvdēli. Laiks ir atkarīgs no kārtas biezuma un laika apstākļiem. Izveiktas struktūras veidošanai uz svaiga maisījuma var izmantot krāsošanas rullīti vai limes lāpstīnu. Nožuvošu apmetuma virsmu pēc 24 stundām var krāsot ar akrila krāsām CT 42 vai CT 44, silikāta krāsu CT 54 vai silikona krāsām CT 48 un CT 49.

Samaisīšanas proporcijas:	6,75 - 7,25 l ūdens uz 25 kg
Izmantošanas temperatūra:	+5° līdz +25 °C
Lietošanas ilgums:	līdz 2 stundām
Aptuvenus materiāla patēriņš:	aptuveni 1,0 kg/m ² uz katru 1 mm biezu kārtu

Henkel Balti OÜ

Sõbra 56 B, Tartu 51013, Estonia, tel. +372 730 5800

+371 28601782, +371 29414813 (Latvia)

www.ceresit.net