

Strukturējošs pretputekļu sastāvs betona virsmām “Vi.P Co”

Pielietojums

Betona grīdu virsmas cietības palielināšana (strukturēšana) un pret putekļošanas apstrāde betona un cementētām virsmām. Īpaši ieteicams noliktavu, garāžu un ražotņu grīdām. Var apstrādāt gan jaunas, gan arī vecas, lietotas betona grīdas.

Galvenās īpašības

- kontaktā ar betonu veido nešķīstošus kalcija silikāta sāļus, kas strukturē betona virsējo kārtu un palielina tās cietību;
- uzlabo noturību pret nodilšanu;
- samazina taukvielu, eļļas un mitruma iekļūšanas iespējas betonā;
- papildzina virsmas kalpošanas ilgumu.

Lietošanas instrukcija

1. Apstrādes virsmu attīra no taukvielām, krāsām, vāji saistītām pamatnes materiāla daļiņām un netīrumiem. Maksimāli ir jāattīra no putekļiem.
2. Sastāvu uzklāj uz virsmas ar mīkstu suku vai gumijas veltnīti. Rūpīgi noklāj visu virsmu. Pēc 24 stundām uzklāj sastāva otru kārtu.

3. Pēc 18 stundām apstrādāto virsmu mazgā ar tīru ūdeni vai skalo ar šļūtenes palīdzību, aizskalojot visas putekļu un ķīmikālijas pārpalikuma daļiņas. Ļoti putekļainām betona grīdām veic trīskāršu apstrādi.
4. Svaigi klātas betona grīdas apstrādi ar sastāvu ieteicams veikt pēc 14 dienu ilgas cietēšanas.

Patēriņš

Vidējais sastāva patēriņš ir 1 litrs uz 5 m² betona virsmas.