

Veidņu eļļas koncentrāts **“VIPOIL”**

Pielietojums

„VIPOIL” ir strukturēts šķīdums ar zemu viskozitāti koka, tērauda un plastikāta veidņu formu un cita materiāla veidvirsmu ieziešanai. Kvalitatīvi uzlabo betona atveidošanas procesu. Dod tīrāku virsmu un nodrošina niecīgu mehāniskās atdalīšanās pretestību ($<30\text{g/cm}^3$). Samazina gaisa poru daudzumu, iedobumus un nelīdzenumus uz atveidotām betona virsmām. Ziežvielas patēriņš izsmidzinot ir niecīgs, tāpēc ziežviela ir ekonomiski efektīva. Aizsargā veidņu virsmu pret ķīmiskiem un mehāniskiem bojājumiem, tai skaitā pret tērauda koroziju. Neatstāj traipus un iekrāsojumus betona virsmā. Nerada agresīvu iedarbību uz veidņu krāsojumu.

Lietošanas instrukcija

Lai iegūtu kvalitatīvu ziežvielu, „VIPOIL” pievieno dīzeļdegvielai, lejot ar nelielu strūklu un vienlaicīgi nepārtraukti maisot kopējo tilpumu. Ieteicamā proporcija 1:25 („VIPOIL” : dīzeļdegviela). Dīzeļdegvielas vietā var lietot arī vārpsteļļas un solāneļļas maisījumu (1:3) vai mašīneļļas un petrolejas maisījumu (1:1), tikai tad „VIPOIL” attiecībai pret šiem eļļas maisījumiem jābūt 1:20. „VIPOIL” ķīmiski reaģē ar cementa hidratācijas produktiem betona izstrādājuma virskārtā un nodrošina vieglu veidņu atdalīšanos no sacietējušā betona. Pēc pilnībā nobeigtas veidņu montāžas atšķaidītu „VIPOIL” ieklāj uz veidņu virsmas, lietojot izsmidzināšanas iekārtu. Ziežvielas patēriņš ir $30\text{--}50\text{m}^2/\text{L}$ un ir atkarīgs no veidņu virsmas porainības. Uz jaunām kokmateriālu virsmām un citām porainām, viegli uzsūcošām veidņu virsmām ziežvielu sākotnēji uzklāj divās kārtās. Otro kārtu izsmidzina tikai tad, kad pirmā kārtā ir nožuvusi. „VIPOIL” nodrošina savu iedarbību vairākām veidošanas reizēm, tāpēc veidņus nav nepieciešams ieziest katrā betona formēšanas reizē, tas ir ekonomiski un izdevīgi.

Smidzināmās iekārtas un tilpnes var attīrīt ar vaļspirtu (lakbenzīnu).

Tehniskie dati

Patēriņš	30 - 50m ² /L
Krāsa	Caurspīdīgi dzeltena
Uzklāšana	Ar izsmidzināšanu, otu vai rullīti
Instrumentu tīrīšana	vaitspirts (lakbenzīns)
Uzglabāšana	Hermētiski noslēgtā iepakojumā 2 gadi
Iepakojums	1L; 5L; 25L
Uzliesmojošs	pie +65°C

Veselība un drošība

Saskaņā ar vispārpieņemtām praktiskās darbības normām, pret visiem ķīmiskiem produktiem ir jāizturas īpaši uzmanīgi, tie ir jātur tālāk no bērniem un mājdzīvniekiem. Pieprasot iespējams saņemt pilnu veselības un drošības datu lapu komplektu.

S2 Sargāt no bērniem. S24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.